



TIKKURILA OPTIVA PRIMER

ТИП	Акриловая грунтовка на водной основе для стен и потолков в помещениях.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Грунтовка разработана для покрытия поверхностей картонно-гипсовых плит, гипсовой и цементно-известковой штукатурки, а также бетонных оснований.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	<ul style="list-style-type: none">- Сниженная абсорбция поверхности.- Однородная грунтованная поверхность.- Повышенная укрывистость финишного покрытия красок Optiva.- Экологичная формула и подтверждающий высочайшее качество сертификат Ecolabel.- Рекомендация Польского аллергологического общества (Polish Allergy Society (PTA))*- Минимальное содержание летучих органических соединений: ниже 1,5 г/л в соответствии с применимым стандартом. <p>* Рекомендация Польского аллергологического общества (Polish Allergy Society (PTA)) относится к продукту после его полного высыхания и тщательного проветривания помещения.</p>



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

OPTIVA PRIMER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Светлые оттенки каталога цветов «Симфония» (Symphony). Ввиду спецификации продукта оттенок колерованного продукта может отличаться от оттенка, указанного в каталоге цветов.
Расход	6-8 м ² /л на один слой. Расход зависит от большого количества факторов, таких как впитывающая способность и текстура основы, а также способ нанесения и цвет грунтовки.
Разбавитель	Вода. При необходимости разбавить водой до 5% объема.
Способ нанесения	Наносить кистью, валиком или распылителем (сопло: 515, давление: 150 бар).
Время высыхания	Грунтовка высыхает приблизительно в течение 1 часа при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 50%.
Плотность (кг/л)	приблизительно 1,4 кг/л
Предельная величина ЛОС	Кат. A/g. С 2010 года разрешенное содержание летучих органических соединений (ЛОС) меньше 30 г/л. Продукт содержит минимальное количество ЛОС, а именно ниже 1,5 г/л.
Хранение и транспортировка	Защищать от мороза и воздействия прямого солнечного света. Хранить и транспортировать в герметично закрытых контейнерах при температуре в диапазоне от +5°C до +25°C. Герметично закрыть упаковку для последующего использования продукта. Продукт должен транспортироваться и храниться в контейнерах, защищающих от воздействия погодных условий при температуре от +5°C до +25°C. Продукт должен транспортироваться и храниться в контейнерах, которые защищают его от воздействия атмосферных условий. Температура хранения и транспортировки должна быть от +5°C до +25°C. Герметично закрыть упаковку сразу после использования. Герметично закрытая упаковка должна храниться в помещении при температуре не ниже +5°C и не выше +25°C, защищенная от мороза и воздействия прямого солнечного света.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



OPTIVA PRIMER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха должна быть не ниже +5°C и не выше +25°C, а относительная влажность воздуха ниже 80%.

Окраска

Перед покраской тщательно размешать грунтовку и при необходимости разбавить водой до 5% объема. Нанести на неокрашенную поверхность стены и потолка один слой грунтовки Optiva Primer. Финишное покрытие необходимо нанести не раньше чем через 4 часа.

Очистка инструментов

Очистить инструменты водой сразу после использования. Перед очисткой удалить максимальное количество грунтовки с инструментов, тщательно протерев их. После завершения работы незамедлительно промыть инструменты водой.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.