



TIKKURILA
OTEX AKVA
ОТЕКС АКВА


ТИП Грунтовка на водной основе.

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Используется в качестве грунтовки и промежуточной краски как на новых, так и ранее окрашенных поверхностях. Адгезионная грунтовка «Отекс Аква» хорошо ложится на поверхности, требующие повышенных адгезионных свойств такие, как стекло, кафель, стекловолокно, меламин, ПВХ-пластик, алюминий, оцинкованное железо, а также поверхности, окрашенные алкидными и каталитными красками. Также подходит для деревянных, ДВП, ДСП и металлических поверхностей в сухих внутренних помещениях. Не подходит для повторной окраски поверхностей, ранее окрашенных нитроцеллюлозным лаком.

**ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется для поверхностей, которым необходимы повышенные адгезионные свойства, во внутренних помещениях, а также полиуретановые и окрашенные каталитными красками оконные рамы снаружи.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ОТЕХ АКВА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
База	A BASE
Цвет	Белый (База А). Колеруется в ограниченную гамму цветов по каталогу Tikkurila «Symphony». Для колеровки воспользуйтесь компьютерной колеровкой Tikkurila. База «А» также может использоваться в качестве белой грунтовки. База «С» используется только в колерованном виде! Колерованная грунтовка обмену не подлежит.
Блеск	Матовая.
Расход	6-8 м ² /л
Фасовка	0,9 л, 2,7 л 0,9 л и 2,7.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Нанесение кистью, валиком или распылителем. Распыление под высоким давлением - размер сопла – 0,013" - 0,015" - количество разбавителя – 0 – 5% от объема раствора
Время высыхания	Время высыхания для прикосновения – ок. 1 часа. Время высыхания для повторного нанесения грунтовки «Отекс Аква» – ок. 2 часов. Для повторного окрашивания краской – ок. 5 часов.
Плотность (кг/л)	1,3 кг/л.
Сухой остаток по объему (%)	35
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неполной таре свойства продукта могут измениться.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ОТЕХ АКВА

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не ниже +8°C и относительная влажность воздуха не выше 80%. Невысокая температура (ок. +15°C) и повышенная влажность (50-70% относительной влажности) воздуха продлят время раскрытия краски и облегчают работу.

Предварительная подготовка

Очистите поверхность от грязи и пыли. Обработайте сучки на деревянных поверхностях специальным лаком для обработки сучков. Поверхности, требующие повышенных адгезионных свойств, промойте моющим средством «Маалипесу» и тщательно сполосните водой. Отшлифуйте поверхность до матового состояния. Удалите шлифовальную пыль.

Неокрашенная поверхность:

Промойте поверхность моющим средством "Маалипесу" и тщательно ополосните водой. Отшлифуйте поверхность до матового состояния. Удалите шлифовальную пыль.

Грунтование

Перед применением грунтовку тщательно перемешать и при необходимости разбавить водой. Нанести с использованием кисти, валика, малярной подушки или распылителя. На большую площадь грунтовку сначала нанести, например, при помощи валика для окраски мебели, а затем выровнять кистью. Лучше всего для нанесения подходят кисти с расщепленными на концах щетинками из искусственного волокна.

Окраска

Покрывную окраску поверхностей можно выполнять через 5 часов с использованием краски Tikkurila «Unica Akva Maali» и Tikkurila «Helmi».

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой. Для удаления затвердевшего материала рекомендуется применять моющее средство для кистей Tikkurila «Penssellipesu».

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.