



TIKKURILA

ARGENTUM PLUS 7

ИНТЕРЬЕРНАЯ МАТОВАЯ КРАСКА ДЛЯ СТЕН С КОМПОНЕНТОМ, ИНАКТИВИРУЮЩИМ ВИРУСЫ И БАКТЕРИИ*

ТИП

Argentum Plus 7 — это специальное матовое водоразбавляемое финишное покрытие для внутренних стен и потолков. Оно содержит стеклофосфат серебра, которое защищает окрашенную поверхность от роста вирусов и бактерий*. Argentum Plus 7 устойчиво к сильному износу в сложных условиях эксплуатации и может очищаться с использованием распространённых в больницах моющих и дезинфицирующих средств. Формула имеет очень низкий уровень выбросов летучих органических соединений (ЛОС) и сертифицирована по классу M1. Краска соответствует требованиям по выбросам и содержанию ЛОС согласно стандарту LEED v4 (по методике, принятой для проектов за пределами США) и системе классификации BREEAM.

*Argentum Plus 7 было протестировано на эффективность против бычьего коронавируса (S379 Riems) в соответствии со стандартом ISO 21702:201, а также против бактерий по стандарту ISO 22196 «Оценка антибактериальной активности на пластмассах и других непористых поверхностях», испытания проводились в лаборатории Eurofins

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности стен и потолков в сухих и влажных помещениях, где требуется высокая устойчивость к износу и высокий уровень гигиены. Например, вестибюли, лестничные клетки, коридоры больниц, палаты пациентов и другие помещения, где поверхности подвергаются значительным нагрузкам.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Для окраски бетона, штукатурки, шпатлёвки, кирпича и других распространённых строительных поверхностей. Подходит как для первичного нанесения, так и для обновляющей покраски.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ARGENTUM PLUS 7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Цвет	Светлые оттенки могут быть заколерованы в цвета Tikkurila.
Блеск	Класс 5/RT по устойчивости к износу и чистке.
Расход	Теоретический расход: 8–10 м ² /л. Фактический расход зависит от метода нанесения, условий, формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Валик, кисть или распыление. — При безвоздушном распылении используйте сопло 0,015"–0,021". — Разбавление: 0–5 объёмных %.
Время высыхания	Высыхание от прикосновения: примерно 2 часа. Повторное нанесение: примерно через 4 часа.
Плотность (кг/л)	Примерно 1,3 кг/л, согласно стандарту ISO 2811.
Сопротивление водяному пару (EN ISO 7783-2)	Sd = 0,195 м, толщина плёнки — 50 мкм.
Химическая стойкость	Устойчив к чистящим химикатам и растворителям, таким как уайт-спирит.
Стойкость к мытью	Очень хорошо. Также выдерживает мойку с использованием чистящих средств и дезинфицирующих препаратов, применяемых в больницах.
Стойкость к мокрому истиранию	Класс I по стандарту SFS-EN 13300, ISO 11998.
Термостойкость	85 °C, согласно стандартам ISO 4211-2 и ISO 4211-3.
Сухой остаток по объёму (%)	40
Сухой остаток по массе (%)	50

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ARGENTUM PLUS 7

Отличительные свойства	Обладает высокой вирусной инактивирующей активностью против коронавируса крупного рогатого скота: Продукт протестирован на высокую вирусную активность против коронавируса KPC (штамм S379 Riems) с использованием количественного метода на носителе согласно стандарту ISO 21702:201. Испытание проведено лабораторией Eurofins (дата отчёта: 3 февраля 2022 г.). Определение антибактериальной активности: Антибактериальная активность окрашенной поверхности протестирована по стандарту ISO 22196. В испытаниях использовались бактериальные штаммы Staphylococcus aureus ATCC 6538P и Escherichia coli ATCC 8739 в течение 24 часов.
Предельная величина ЛОС	(категория A/a) 30 г/л (2010) Argentum Plus 7 содержит ЛОС (летучие органические соединения) не более 1 г/л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ARGENTUM PLUS 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха — не ниже +10°C, а относительная влажность — менее 80 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Удалите грязь и пыль с неокрашенных поверхностей. При необходимости зашпатлюйте поверхность подходящей шпатлёвкой Presto и отшлифуйте после высыхания. Удалите шлифовальную пыль. Загрунтуйте поверхность грунтовкой Ässä 1 или Luja Universal Primer.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымойте ранее окрашенные поверхности моющим средством Maalipesu согласно инструкции по применению и дайте высохнуть. Удалите отслаивающуюся краску. Отшлифуйте окрашенные поверхности. Зашпатлюйте трещины и отверстия, выровняйте поверхность подходящей шпатлёвкой Presto или Prestonit. Загрунтуйте выровненные участки грунтовкой Ässä 1 или Luja Universal Primer.

Окраска

Тщательно перемешайте Argentum Plus 7 перед использованием. Наносите 1–2 слоя с помощью валика, кисти или краскопульта.

Эксплуатация поверхности

После окрашивания поверхности следует обращаться с ними осторожно в течение нескольких недель, так как окончательная твёрдость и прочность покрытия достигаются при нормальных условиях примерно через месяц. Если необходимо очистить поверхность вскоре после нанесения покрытия, делайте это аккуратно с помощью мягкой щётки или влажной ткани.

Для очистки используйте нейтральный (pH 6–8) раствор моющего средства и влажную ткань, губку или щётку. Загрязнённые участки очищайте слабощелочным (pH 8–10) раствором. После очистки тщательно промойте поверхность. При приготовлении раствора необходимо соблюдать инструкции производителя моющего средства по его разбавлению.

Ремонтная окраска

Обработанная поверхность сохраняет свои функциональные свойства в течение интервала между плановыми перекрасками лакокрасочного покрытия. Поверхности, обработанные Argentum Plus 7, должны обслуживаться с использованием того же продукта, чтобы сохранить свои характеристики. При обработке другими средствами поверхность утратит свои специальные свойства.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.