



TIKKURILA

FEELINGS EXTRA DURABLE

МОЮЩАЯСЯ ПОЛУМАТОВАЯ КРАСКА

ТИП

Водоразбавляемая акрилатная латексная отделочная краска для использования на стенах и потолках внутренних помещений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стены и потолки во внутренних помещениях, где требуется высокая устойчивость к мытью и износу, например, на кухнях, в холлах и на лестничных клетках. Краска содержит средство против плесени, что позволяет использовать ее в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах. Подходит для общественных помещений, например, вестибюлей, больничных коридоров, палат для пациентов и других поверхностей, подвергающихся более высоким, чем обычно нагрузкам.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Окраска внутренних поверхностей из бетона, штукатурки, шпатлевки, кирпича, картона, ДСП и древесноволокнистых плит. Подходит как для новых, так и для ранее окрашенных поверхностей.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

FEELINGS EXTRA DURABLE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Цветовые карты: Цветовая система Symphony Может быть окрашена в цвета Tikkurila
Блеск	Полуматовая
Связующее	Связующее А, Связующее С
Расход	Теоретическое покрытие: 8-12 м ² /л. Практическое покрытие зависит от метода нанесения, условий, формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.
Фасовка	База А: 0,9 л, 2,7 л, 9 л База С: 0,9 л, 2,7 л
Способ нанесения	Кисть, валик или распылитель. Разбавление: при необходимости разбавление водой до 5%.
Время высыхания	Обычно высыхает на отлип через два часа и доступна для повторного покрытия через четыре часа. Окончательная твердость достигается через 2-3 дня.
Плотность (кг/л)	1,2 кг/л, ISO 2811
Химическая стойкость	Устойчива к растворителям, например, уайт-спириту
Стойкость к мытью	Очень хорошая. Выдерживает также мытье моющими и дезинфицирующими средствами, используемыми в больницах
Стойкость к мокрому истиранию	SFS-EN 13300 Класс I, ISO 11998
Термостойкость	85°C (ISO 4211-2 и ISO 4211-3)
Сухой остаток по объему (%)	40
Предельная величина ЛОС	(кат. А/а) 30 г/л (2010) Продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

FEELINGS EXTRA DURABLE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не менее +5 °С и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Удалите грязь и пыль с неокрашенных поверхностей. При необходимости заполните отверстия и трещины подходящим наполнителем Tikkurila Presto. Отшлифуйте наполнитель и удалите шлифовальную пыль. Покройте универсальной грунтовкой Feelings.

Ранее окрашенная поверхность:

Промойте ранее окрашенные поверхности чистящим средством (Maalipesu) в соответствии с инструкциями по применению и дайте высохнуть. Удалите рыхлую, шелушащуюся краску скребком. Отшлифуйте твердые, глянцевые поверхности до матового состояния и удалите шлифовальную пыль. Заполните отверстия и трещины подходящим наполнителем Tikkurila Presto. Отшлифуйте наполнитель и удалите шлифовальную пыль. При необходимости покройте универсальной грунтовкой Feelings.

Окраска

Перед использованием хорошо перемешайте краску Feelings Extra Durable. Нанесите два финишных слоя кистью, валиком или спреем.

Эксплуатация поверхности

Очистите поверхности нейтральным моющим средством (pH 6-8) с помощью мягкой щетки, губки или ткани не ранее, чем через 1 месяц после покраски. Очень грязные поверхности можно очистить слегка щелочным моющим средством (pH 8-10), например, с помощью чистящей салфетки или губки. Тщательно промойте поверхности после очистки. Следуйте инструкциям производителя моющего средства по разведению.

Покрытие достигает своей окончательной твердости и долговечности через один месяц при нормальных условиях, поэтому в течение этого времени с поверхностями следует обращаться осторожно. Если поверхности необходимо очистить вскоре после отделки, аккуратно очистите их мягкой щеткой или влажной чистящей тканью.

Ремонтная окраска

Поверхности, окрашенные Feelings Extra Durable, могут быть повторно покрыты такой же водной краской. См. подготовку.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.