



TIKKURILA

# FEELINGS INTERIOR PAINT

ГЛУБОКОМАТОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

**ТИП**

Водоразбавляемая акрилатная краска

**ОБЛАСТЬ  
ПРИМЕНЕНИЯ**

Для использования на стенах и потолках внутренних помещений.

**ОБЪЕКТЫ  
ПРИМЕНЕНИЯ**

Глубокоматовая водоразбавляемая акрилатная краска со слабым запахом для использования на стенах и потолках внутренних помещений. Обладает хорошей устойчивостью к моющим средствам. Подходит для штукатурки, бетона, обработанного наполнителем, кирпича, картона, а также для гипсокартонной плиты, древесностружечной плиты и древесноволокнистых плит.

Подходит для новых и ранее окрашенных поверхностей. Не подходит для покраски дверей или мебели.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

## FEELINGS INTERIOR PAINT

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Цвет</b>                          | Цветовые карты:<br>Цветовая система Symphony<br>Может быть окрашена в цвета Tikkurila                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Блеск</b>                         | Глубокоматовая                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Расход</b>                        | 10-12 м <sup>2</sup> /л для непоглощающих поверхностей 8-9 м <sup>2</sup> /л для поглощающих поверхностей<br>Вышеуказанное следует использовать в качестве ориентира, поскольку фактические скорости растекания будут зависеть от многих факторов, включая текстуру, пористость и способ нанесения. |
| <b>Фасовка</b>                       | А База: 0.9 л, 2.7 л, 9 л<br>С База: 0.9 л, 2.7 л, 9 л                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Способ нанесения</b>              | Кисть, валик или распылитель.<br>Для безвоздушного распыления используйте наконечник 0,017 – 0,021 дюйма.<br>Разбавление: при необходимости разбавление водой до 10%.                                                                                                                               |
| <b>Время высыхания</b>               | Обычно высыхает на отлип через ½ часа и доступна для повторного покрытия через 1-2 часа.                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Плотность (кг/л)</b>              | Прибл. 1,3 кг/л, в зависимости от оттенка, ISO 2811                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Химическая стойкость</b>          | Устойчива к чистящим химическим веществам и слабым растворителям, таким как уайт-спирит                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Стойкость к мокрому истиранию</b> | Устойчивость к мокрому истиранию SFS-EN 13300 класс I (ISO 11998)                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Термостойкость</b>                | 85°C, ISO 4211-2 и ISO 4211-3                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Сухой остаток по объему (%)</b>   | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Предельная величина ЛОС</b>       | (кат. А/а) 30 г/л (2010)<br>Продукт содержит не более 30 г/л ЛОС                                                                                                                                                                                                                                    |

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# FEELINGS INTERIOR PAINT

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Все окрашиваемые поверхности должны быть сухими, температура воздуха не менее +5 °С и относительная влажность воздуха ниже 80%.

### Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Удалите всю грязь и пыль. При необходимости заглажьте поверхность подходящим наполнителем Tikkurila Presto и отшлифуйте высушенную поверхность. Удалите шлифовальную пыль. Заполните, например, универсальной грунтовкой Feelings.

Ранее окрашенные поверхности:

Промойте ранее окрашенные поверхности моющим средством Maalipesu и аккуратно ополосните водой. Отшлифуйте твердые или глянцевые поверхности до матового состояния и удалите шлифовальную пыль. Заполните отверстия и трещины подходящим наполнителем Presto и отшлифуйте высушенную поверхность. Удалите шлифовальную пыль. Заполните поверхность, например, универсальной грунтовкой Feelings перед нанесением покрытия, если это необходимо.

### Окраска

Хорошо перемешайте интерьерную краску Feelings перед использованием и при необходимости разбавьте водой. Нанесите один или два слоя валиком, кистью или распылителем.

### Эксплуатация поверхности

Не ранее чем через 1 месяц после нанесения:

Поверхности можно очистить сухой щеткой, шваброй или тканью. Загрязненные поверхности можно очистить нейтральным моющим средством (pH 6-8) с помощью влажного чистящего оборудования.

После очистки поверхность не должна оставаться влажной. Следуйте инструкциям производителя для моющего раствора.

Покрытие достигнет своей окончательной твердости и долговечности в нормальных условиях через 1 месяц, поэтому в течение этого времени с поверхностями следует обращаться осторожно. Если поверхности необходимо очистить вскоре после обработки, используйте сухую или влажную ткань или швабру.

### Ремонтная окраска

Поверхности, обработанные интерьерной краской Feelings, можно поддерживать с помощью интерьерной краски Feelings или аналогичной краски на водной основе.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.