



TIKKURILA

FINNGARD CLEAN -JULKISIVUMAALI

СИЛИКОНОВАЯ СМОЛЯНАЯ САМООЧИЩАЮЩАЯСЯ ФАСАДНАЯ КРАСКА

ТИП

Водоразбавляемая самоочищающаяся силиконовая краска

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Жилые, коммерческие, промышленные, складские и другие здания.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Для наружной окраски бетонных и армированных оштукатуренных поверхностей.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

FINNGARD CLEAN -JULKISIVUMAALI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Колеруется с использованием колеровочных паст Avatint Plus
Блеск	Классификация: 6/RT.
Расход	4-6 м ² /л за один слой. Расход краски зависит от шероховатости и пористости окрашиваемой поверхности, а также от метода и условий нанесения.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Валик, кисть и распыление Распыление под высоким давлением: - Минимальный размер сопла: 0,027" (0,68 мм) - Количество разбавителя: 0–10% при необходимости
Плотность (кг/л)	Приблизительно 1,5 кг/л, ISO 2811.
Атмосферостойкость	Прекрасно подходит для морской и промышленной среды. Предотвращает проникновение дождевой и брызговой воды в конструкцию, одновременно позволяя воде выходить изнутри в виде пара.
Предельная величина ЛОС	(Категория A/c) 40 г/л (2010) Фасадная краска Finngard Clean содержит ЛОС (летучие органические соединения) макс. 40 г/л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

FINNGARD CLEAN -JULKISIVUMAALI

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, при температуре не менее +5°C и относительной влажности ниже 80%. Работы по окраске не следует проводить под интенсивным солнечным светом.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Новая бетонная и оштукатуренная поверхность должна быть достаточно высушена и затвердевать перед обработкой. Время высыхания и затвердевания зависит от состава поверхности (например, соотношения извести и цемента в растворе), толщины и условий нанесенного слоя.

Неокрашенные поверхности очищаются от грязи, пыли и солей. Заплесневелые и покрытые мхом поверхности промываются средством Tikkurila Mould Removal согласно инструкции. Гладкие и блестящие бетонные поверхности всегда должны подвергаться механической обработке для создания достаточного профиля поверхности и удаления цементного клея. Для бетонных поверхностей с большим количеством пор рекомендуется дополнительное выравнивание с помощью Finnseco Polytop или Finnseco Ylitasoituslaasti.

Ранее окрашенная поверхность:

Очищается от грязи, пыли и солей. Заплесневелые и покрытые мхом поверхности промываются Tikkurila Mould Removal согласно инструкции. Отслаивающиеся, рыхлые и порошкообразные слои краски удаляются. Метод удаления выбирается в зависимости от прочности поверхности и типа краски (например, стальная щетка, мойка горячей водой под давлением или водно-пескоструйная обработка).

Необходимые ремонтные работы, заполнение и выравнивание бетонных поверхностей выполняются с использованием продукции Finnseco согласно инструкции.

Необходимые штукатурные исправления выполняются соответствующими штукатурными растворами, подходящими для выравнивания и структуры окружающей поверхности.

Грунтование

Необходимость грунтования всегда определяется индивидуально, исходя из конкретного случая.

Окраска

а) Грунтование и покраска

Обрабатываемая поверхность грунтуется Finngard Silikonipohjuste согласно инструкции.

Покраска выполняется в два слоя Finngard Clean фасадной краской. Интервал между слоями должен составлять не менее 12 часов. Для первого слоя Finngard Clean фасадную краску можно разбавить водой максимум 5-10%.

б) Подслой и покраска

Поверхности покрываются смесью Finngard Pohjustegeeli и Finngard Clean фасадной краски в пропорции 2 литра Finngard Pohjustegeeli на 20 литров Finngard Clean фасадной краски.

Finngard Pohjustegeeli и Finngard Clean тщательно перемешиваются (примерно 5 минут с помощью машины) перед использованием. При необходимости смесь можно разбавить водой до 5% (контейнер Finngard Pohjustegeeli можно промыть водой для разбавления). Готовая смесь должна быть использована в течение 24 часов после смешивания.

Финишное покрытие выполняется не ранее 12 часов после грунтования неразбавленной Finngard Clean фасадной краской.

с) Покраска

Покраска выполняется в два слоя фасадной краской Finngard Clean. Интервал между слоями должен составлять не менее 12 часов. Для первого слоя краску можно разбавить водой максимум 5-10%.

Внимание!

Лучший эффект грязе- и водоотталкивания фасадная краска Finngard Clean достигает в течение 1-2 месяцев, в зависимости от погодных условий. Finngard Piirtopinoite тщательно перемешивается перед использованием.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

FINNGARD CLEAN -JULKISIVUMAALI

Для равномерного покрытия рекомендуется использовать достаточное количество краски из одной партии. Граница между старой и новой партией краски закрашивается смесью из 1 части старой краски и 1 части новой краски.

Работу следует организовать таким образом, чтобы граница между слоями была как можно менее заметна. Остальные поверхности должны быть защищены во время работы.

На окрашенной поверхности механическое воздействие может привести к осветлению некоторых участков, особенно в случае темных цветов. Это типичная характеристика всех матовых фасадных красок и не влияет на техническую функциональность продукта.

Эксплуатация поверхности

Грязные поверхности можно аккуратно промывать под давлением без моющих средств не раньше, чем через месяц после обработки.

После мойки на поверхности может остаться постоянный след, поэтому очищаемую область следует незаметно выделить в соответствии с линиями конструкции.

Рекомендуется аккуратно удалять рыхлую грязь мягкой щеткой, без трения, в процессе высыхания.

Для удаления водорослей и плесени используйте Tikkurila Homeenpoisto и тщательно промойте согласно инструкции.

Внимание!

После обработки плесени поверхность всегда требует повторной обработки.

Ремонтная окраска

Для обновляющей покраски поверхности, обработанной фасадной краской Finngard Clean, можно использовать Finngard Clean фасадную краску и Finngard Silicone Resin Paint.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.