TIKKURILA

FINNGARD SILIKONIPOHJUSTE

ГРУНТОВКА НА ОСНОВЕ СИЛИКОНА ДЛЯ НАРУЖНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

ТИП	Водоразбавляемая, силиконовая грунтовка (концентрат).
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других помещений.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для грунтования пористых, водопоглощающих неокрашенных поверхностей или ранее окрашенных агрегатных поверхностей перед нанесением фасадной краски Finngard Clean или других красок, подходящих для органических агрегатных поверхностей, таких как Yki.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

FINNGARD SILIKONIPOHJUSTE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход	Расход смеси: 1–2 м²/л на оштукатуренных поверхностях, 2–4 м²/л на бетоне. Необходимое количество Finngard Silikonipohjuste (неразбавленного): - 0,05–0,1 л/м² для оштукатуренных поверхностей - 0,025–0,05 л/м² для бетона Покрытие зависит от шероховатости и пористости основания, а также от впитывающих свойств предыдущих обработок, нанесенных на грунтуемую поверхность.
Разбавитель	Вода.
Коэффициент смешения	Рабочий раствор готовится путем смешивания Finngard Silikonipohjuste (силиконовой грунтовки) с водой в соотношении 1:9 или 1:19 в зависимости от предназначенного использования. - Для прочных поверхностей, водоотталкивающие свойства которых необходимо улучшить, используется разбавление 1:19 (1 часть Finngard Silikonipohjuste смешивается с 19 частями воды). - Если Finngard Silikonipohjuste разбавляется в соотношении 1:9, рабочий раствор также оказывает укрепляющее воздействие на поверхность. Смешанный раствор остается пригодным для использования в течение 24 часов, поэтому разбавляйте только то количество, которое вам потребуется в течение дня.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком или распылением.
Время высыхания	2–5 часов. Окрасочные работы проводить не ранее чем через 24 часа после нанесения грунтовки.
Плотность (кг/л)	Примерно 1 кг/л, ISO 2811
Сухой остаток по объему (%)	100
Хранение и транспортировка	Должен быть защищен от мороза. Хранить в герметично закрытых контейнерах. Температура хранения не должна превышать +30°C. Рабочий раствор на водной основе сохраняет свои свойства в течение 24 часов.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

FINNGARD SILIKONIPOHJUSTE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Поверхность должна быть сухой и чистой.Грунтовку наносить при температуре не ниже +5 ºС и относительной влажности воздуха – не более 80 %.
Не наносить материал на мокрую или невпитывающую поверхность.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Новые бетонные поверхности можно обрабатывать после одного отопительного сезона, новые оштукатуренные поверхности – через 1–2 месяца.
В случае, если проявление солей интенсивное и продолжительное, обработку поверхности начать только после устранения причины.
Глянцевые бетонные поверхности (цементный клей) обработать пескоструйным аппаратом или стальной щеткой для создания подходящего для обработки профиля. Сильно мелящие и не прочные поверхности должны быть расчищены до прочного основания механически или промывкой водой под давлением.

Ранее окрашенная поверхность:

поверхность очистить от пыли, грязи и высолов. Если проявление солей интенсивное и постоянное, поверхность не обрабатывать до устранения причины появления солей.
Удалить отслаивающиеся и порошкообразные (напр., известковая краска) слои старой краски промывкой водой под давлением, стальной щеткой или обработать пескоструйным аппаратом. Сильно мелящие и не прочные поверхности должны быть расчищены до прочного основания механически или промывкой водой под давлением.
При необходимости, раскрыть трещины стальной арматуры скоблением или шлифовальной машиной с диском и фланцем. Очистить обнаженный металл от ржавчины, защитить его противокоррозионной краской. Дефекты поверхности выровнять соответствующим ремонтным раствором.

Грунтование

Смешанный с водой раствор наносится в большом количестве методом «мокрый-по-мокрому». Загрунтованная поверхность нуждается в окраске. Окрасочные работы проводить не ранее чем через 24 часа после нанесения грунтовки.

На время работы защитить неокрашиваемые поверхности. При попадании брызг поверхность промыть водой.

Окраска

Грунтовку нанести на обрабатываемую поверхность кистью, валиком или распылением используя метод «мокрый-по-мокрому». Загрунтованная поверхность нуждается в окраске. Окрасочные работы проводить не ранее чем через 24 часа после нанесения грунтовки.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.