



TIKKURILA

FINNGARD UNI PRIMER

ТИП

Водно-дисперсионная акриловая грунтовочная краска для фасадов — укрепляет структуру основания, снижает и выравнивает впитываемость, выравнивает цвет, улучшает адгезию фасадной краски и изолирует финишное покрытие от воздействия факторов, исходящих от основания.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для использования на традиционных известково-цементных и цементных штукатурках, тонкослойных минерально-полимерных и акриловых штукатурках, а также на бетонных основаниях. Также может применяться для ремонта дисперсионных и минеральных (силикатных) покрытий.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- Укрепляет основание и улучшает адгезию фасадной краски
- Благодаря возможности колеровки выравнивает цвет окрашиваемой поверхности
- Снижает расход финишного слоя
- Обладает широким спектром применения для различных минеральных оснований



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

FINNGARD UNI PRIMER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход

Ориентировочный расход — ****6–8 м² на литр**** за один слой.
Фактическое покрытие зависит от впитываемости и структуры основания, способа нанесения и используемого инструмента.
Чтобы точно определить расход на конкретной поверхности, рекомендуется выполнить ****пробное нанесение****.

Время высыхания

При температуре **+23±2°C** и относительной влажности воздуха **50±5%** поверхность высыхает за 5 часов. Время сушки и возможность повторного нанесения зависят от толщины плёнки, температуры и уровня влажности во время окрашивания.

Плотность (кг/л)

Ориентировочная плотность: **1,3 кг/л** согласно стандарту EN ISO 2811-1:2012P.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

FINNGARD UNI PRIMER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Работы следует выполнять при температуре воздуха и основания от +5 °С до +25 °С.

Избегайте прямого солнечного света, влажности выше 80%, дождя и морозов.

Окрашенное покрытие необходимо защищать от дождя не менее 48 часов — при оптимальных условиях: температура +20 °С, относительная влажность ниже 55%.

При повышенной влажности и пониженной температуре воздуха и основания этот срок может увеличиваться.

Окраска

Наносите систему покрытий, состоящую из грунтовки и фасадной краски марки Tikkurila.

Не наносите на горизонтальные поверхности, находящиеся под прямым воздействием погодных условий (дождя, снега и т. п.), так как это может негативно сказаться на качестве покрытия.

Производитель не несёт ответственности за недостатки покрытия, возникшие при несоблюдении этих рекомендаций.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.