СПЕЦИФИКАЦИЯ 02.09.2022

TIKKURILA

# HARMONY CLEAN AIR

## СОВЕРШЕННО МАТОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА С ФУНКЦИЕЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

**ТИП**

Глубокоматовая интерьерная краска с уникальной технологией очищения воздуха, которая снижает уровень вредного формальдегида в воздухе помещений. Эффективность краски доказана аккредитованной независимой лабораторией с использованием методов испытаний по ISO 16000:23. Краска обладает превосходной укрывистостью, что позволяет получить красивое, легко моющееся покрытие.

**ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначена для окрашивания стен в сухих помещениях.

**ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ**

Подходит для окрашиваний бетонных, оштукатуренных, кирпичных, зашпаклеванных поверхностей, а также строительных плит.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# HARMONY CLEAN AIR

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Цвет** | Может быть колерована в цвета Tikkurila. |
| **Блеск** | Глубокоматовая, класс 6/RT |
| **Расход** | Теоретический расход: 8-12 м2/л.<br>Практический расход зависит от способа нанесения, условий окружающей среды, формы и шероховатости окрашиваемой поверхности. |
| **Разбавитель** | Вода |
| **Способ нанесения** | Наносится кистью, валиком, или распылением. Для безвоздушного распылителя используйте сопло 0,017”-0,021”. Перед использованием разбавить водой до 5 % по объему. |
| **Время высыхания** | От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 1-2 часа. |
| **Плотность (кг/л)** | Ок. 1,4 кг/л в зависимости от оттенка, ISO 2811 |
| **Сухой остаток по объему (%)** | 40 |

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# HARMONY CLEAN AIR

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже +5 ºС, относительная влажность воздуха – не выше 80%.

### Предварительная подготовка
Неокрашенные поверхности:
Новую поверхность очистить, удалив грязь и пыль. При необходимости зашпатлеватьповерхность подходящей шпатлевкой «Престо» (Presto), после высыхания отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. Загрунтовать поверхность, например, грунтовкой «Варма» (Varma).

Ранее окрашенные поверхности:
Вымыть поверхности моющим средством «Сеинапесу» (Seinapesu). Окрашенную поверхность отшлифовать до неглянцевого состояния. Пыль от шлифовки удалить. Зашпатлевать трещины и неровности шпатлевкой «Престо» (Pesto), после высыхания отшлифовать. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости перед нанесением финишного покрытия поверхность загрунтовать, например, грунтовкой «Варма» (Varma).

### Окраска
Перед использованием хорошо перемешайте краску Harmony Clean Air и при необходимости разбавьте водой. Нанесите один или два слоя валиком, кистью или распылением.

### Очистка инструментов
Рабочиеинструменты промойте водой. Слегка затвердевшую краску рекомендуется удалять при помощи моющего средства для инструментов «Тиккурила Пенсселипесу» (Tikkurila Pensselipesu).

### Эксплуатация поверхности
По истечении, как минимум, 1 месяца:
Допускается очистка поверхности сухой щеткой, шваброй или тканью. Грязные поверхности можно очищать нейтральным (pH 6-8) моющим средством с использованием влажных инструментов.
Не допускается оставлять поверхность влажной после очистки. Следуйте инструкциям изготовителя моющего средства.

При нормальных условиях покрытие достигает окончательной прочности и твердости через один месяц после нанесения, поэтому в данный период с поверхностью следует обращаться с осторожностью. В случае необходимости, для очистки поверхности в данный период можно использовать сухую или влажную ткань или швабру.

### Ремонтная окраска
Поверхность, окрашенная краской «Хармони Клин Эйр» ( Harmony Clean Air), можно повторно покрывать этой же краской. При использовании других материалов поверхность утрачивает свои свойства.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.