



TIKKURILA

HELMI FURNITURE LACQUER 30

КОЛЕРУЕМЫЙ ПОЛУМАТОВЫЙ ЛАК ДЛЯ МЕБЕЛИ С ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТЬЮ.

ТИП	Полуматовый водорастворимый, не желтеющий, колеруемый акриловый лак для использования в помещении.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Мебель, такая как столы, стулья, книжные полки, игрушки, стеновые панели, деревянные потолки, двери и другие подобные деревянные поверхности. Также подходит для защитного лакирования окрашенных поверхностей.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Для сухих древесных поверхностей в внутри помещения, использовать согласно инструкции. Не подходит для обработки полов (для лакировки полов используйте лак Parketti-Ässä).



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

HELMI FURNITURE LACQUER 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Может быть заколерован в полупрозрачные цвета Tikkurila.
Расход	8–14 м ² /л. Фактическая покрываемая площадь зависит от типа, пористости и твердости древесины.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть, губка или распылитель.
Время высыхания	Становится сухим от пыли примерно через 1/2 часа. Возможно шлифование и повторное покрытие через 2–3 часа. Готов к использованию на следующий день. Лакированная поверхность достигнет окончательной твердости примерно через две недели. В этот период избегайте сильных нагрузок, чистки, а также размещения липких и горячих предметов на лакированной поверхности.
Плотность (кг/л)	Приблизительно 1,0 кг/л, ISO 2811.
Сухой остаток по объему (%)	32
Предельная величина ЛОС	(Категория A/e) 130 г/л (2010) Helmi содержит ЛОС не более 130 г/л.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

HELMI FURNITURE LACQUER 30

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой, температура окружающей среды не менее +10 °С, а относительная влажность воздуха — 30–80%.

Предварительная подготовка

Необработанная деревянная поверхность:

Очистите поверхность дерева от грязи и пыли. Легко увлажните поверхность водой, дайте высохнуть и отшлифуйте рыхлые древесные волокна. Удалите шлифовальную пыль.

Ранее лакированные деревянные поверхности:

Вымойте поверхность с помощью моющего средства Maalipesu и тщательно смойте водой. Отшлифуйте поверхность до матового состояния. Если лакированная поверхность находится в очень плохом состоянии, полностью удалите лак с помощью смывки или шлифования. Затем обработайте поверхность как новую древесину.

Окраска

Тщательно перемешайте лак Helmi Furniture Lacquer 30 до самого дна перед использованием и периодически во время работы. При необходимости разбавьте водой. Нанесите 2–3 слоя кистью, губкой или распылителем.

Если используете колерованный продукт, сначала протестируйте его на отдельном кусочке дерева, чтобы убедиться, что цвет вам подходит. Окончательный оттенок обработанной поверхности зависит от типа, твердости и исходного цвета древесины, а также от количества слоев. Для первого слоя разбавьте колерованный лак примерно на 20–30% водой. Обычно нужный цвет и уровень блеска достигаются после нанесения двух слоев. Всегда обрабатывайте поверхности без перерывов, а на больших

Эксплуатация поверхности

При необходимости, не ранее чем через две недели после нанесения лака:

Легко очистите поверхность влажным инструментом для чистки, мягкой щеткой, губкой или чистящей салфеткой, используя нейтральное (pH 6–8) моющее средство. Не оставляйте поверхность влажной.

Очень грязные поверхности очищайте с помощью мягкого щелочного (pH 8–10) чистящего раствора и, например, чистящей салфетки или губки. Тщательно ополосните поверхность.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.