



TIKKURILA

HOLE-IN-1

ТИП

Ультралёгкая шпатлёвка для заделки отверстий, стыков и трещин на стенах и потолках. Особенно подходит для однократного нанесения. Практически не даёт усадки (менее 5%).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стены и потолки в сухих помещениях.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Для сухих внутренних поверхностей

Подходит для бетона, штукатурки, кирпичной кладки, зашпатлеванных поверхностей и стандартных строительных плит. Также может использоваться на ранее окрашенных поверхностях.

Поверхность легко шлифуется и может быть окрашена обычными интерьерными красками.

Толщина заполнения без трещинообразования — до 50 мм.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

HOLE-IN-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Время высыхания	Нанесение второго слоя или покраска поверхности возможны после высыхания шпаклёвки — при нормальных условиях это занимает от 2 до 24 часов. Полное высыхание в глубоких участках может занять несколько дней в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.
Плотность (кг/л)	Ориентировочная плотность: 0,55 кг/л по стандарту ISO 2811.
Сухой остаток по объему (%)	55
Фракция зерна	Max. 0,10 mm.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

HOLE-IN-1

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.

Температура воздуха — выше +5 °С,

относительная влажность — менее 80%.

Предварительная подготовка

Непокрашенные поверхности:

Удалите грязь, пыль и рыхлый материал с непокрашенных поверхностей. Заполните поверхности непосредственно с помощью Hole-in-1. Пористые поверхности, такие как гипсовые шпатлевки, необходимо загрунтовать для лучшего сцепления.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымойте ранее окрашенные поверхности моющим средством Seinäpesu. Дайте поверхности полностью высохнуть перед следующим этапом обработки. Удалите отслаивающуюся краску с помощью скребка и отшлифуйте твердые, глянцевые поверхности до матового состояния. Удалите пыль после шлифовки.

Окраска

Нанесите Hole-in-1 с помощью шпателя (гладилки).

После высыхания отшлифуйте поверхность и удалите пыль.

При необходимости нанесите ещё один слой шпаклёвки.

Для получения ровной и качественной поверхности сверху нанесите финишное покрытие.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.