



TIKKURILA

INTACT LAQ 10

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ЛАК ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ / МАТОВЫЙ**ТИП**

Водно-дисперсионный, не желтеющий лак для внутренних работ


ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Двери, наличники, оконные рамы, мебель, панельные стены, деревянные потолки и аналогичные деревянные поверхности. Для деревянных полов используйте лак Parketti-Ässä Floor.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Для деревянных поверхностей в сухих внутренних помещениях (в соответствии с инструкцией по применению).

Также подходит для защитного лакирования тонированных поверхностей.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 16.09.2025

INTACT LAQ 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Можно колеровать в прозрачные оттенки по системе Tikkurila.
Расход	Расход составляет 8–14 м ² на литр. Фактическое покрытие зависит от породы древесины, её пористости и твёрдости.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть, губка или распыление.
Время высыхания	Сухо от пыли примерно через полчаса. Шлифование и повторное нанесение возможны через 2–3 часа. Готово к использованию на следующий день. Лаковая поверхность достигает окончательной твёрдости примерно через две недели. В течение этого времени следует избегать сильных нагрузок, уборки и размещения липких или горячих предметов на лакированной поверхности.
Плотность (кг/л)	Ориентировочная плотность: 1,0 кг/л согласно стандарту ISO 2811.
Сухой остаток по объему (%)	32
Предельная величина ЛОС	(кат. А/е) 130 г/л (2010) Содержание ЛОС в лаке Intact Laq 10 — не более 130 г/л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 16.09.2025

INTACT LAQ 10

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.
Температура окружающей среды — не ниже +10 °C,
относительная влажность воздуха — в пределах 30–80%.

Предварительная подготовка

Новая деревянная поверхность:

Очистите поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажните её водой, дайте высохнуть и отшлифуйте выступающие древесные волокна. Удалите шлифовальную пыль.

Ранее лакированная поверхность:

Вымойте поверхность моющим средством Maalipesu и тщательно смойте водой. Отшлифуйте до матового состояния. Если лакированная поверхность находится в очень плохом состоянии, полностью удалите старый лак. Обрабатывайте такую поверхность как новую деревянную.

Окраска

Перед применением тщательно перемешайте лак Intact 10 Laq, включая осадок со дна.

В процессе работы время от времени повторяйте перемешивание.

При необходимости лак можно разбавить водой.

Наносите 2–3 слоя кистью, губкой или распылением.

Если используется колерованный лак, сначала протестируйте его на отдельном образце древесины, чтобы убедиться в соответствии оттенка.

Окончательный цвет будет зависеть от породы, твёрдости и исходного цвета древесины, а также от количества слоёв.

Для первого слоя колерованный лак следует разбавить водой на 20–30%.

Обычно желаемый цвет и степень блеска достигаются после двух слоёв.

Обрабатывайте поверхность без перерывов.

На крупных панелях — наносите лак по несколько досок за раз для получения равномерного оттенка.

Эксплуатация поверхности

При необходимости — не ранее чем через две недели после нанесения лака:

Очистите поверхность лёгким влажным инструментом, мягкой щёткой, губкой или салфеткой с использованием нейтрального моющего средства (pH 6–8). Не оставляйте поверхность влажной. Очень загрязнённые участки очищайте слабощелочным раствором (pH 8–10), например, с помощью губки или салфетки. Тщательно промойте поверхность водой.

Ремонтная окраска

Поверхности, покрытые лаком Intact Laq 10, можно обрабатывать аналогичным водоразбавляемым лаком или повторно покрывать Intact Laq 10. Наносите 1–2 слоя кистью, губкой или методом распыления. См. раздел «Подготовка поверхности».

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.