



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 16.09.2025



TIKKURILA

INTACT LAQ 30

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ, НЕ ЖЕЛТЕЮЩИЙ ЛАК ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ / ПОЛУМАТОВЫЙ

ТИП

Водно-дисперсионный, не желтеющий лак для использования внутри помещений


ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ

Двери, наличники, оконные рамы, мебель, панельные стены, деревянные потолки и другие аналогичные деревянные поверхности. Для деревянных полов используйте лак Parketti-Ässä Floor.

ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ

Для деревянных поверхностей в сухих внутренних помещениях (в соответствии с инструкцией по применению).

Также подходит для защитного лакирования тонированных поверхностей.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 16.09.2025

INTACT LAQ 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Можно тонировать в прозрачные цвета Tikkurila.
Расход	Расход составляет **8–14 м ² на литр**. Фактическое покрытие зависит от породы древесины, её пористости и твёрдости.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть, губка или распылитель.
Время высыхания	Сухо от пыли примерно через полчаса. Шлифовка и повторное нанесение возможны через 2–3 часа. Готово к использованию на следующий день. Лаковая поверхность достигнет окончательной твёрдости примерно через две недели. В течение этого времени избегайте сильных нагрузок, уборки, а также размещения липких или горячих предметов на поверхности.
Плотность (кг/л)	Ориентировочная плотность: 1,0 кг/л по стандарту ISO 2811.
Сухой остаток по объему (%)	32
Предельная величина ЛОС	(кат. А/е) 130 г/л (2010) Intact Laq 30 содержит ЛОС (летучие органические соединения) не более 130 г/л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 16.09.2025

INTACT LAQ 30

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.

Температура окружающей среды — не ниже +10 °C,

относительная влажность воздуха — в пределах 30–80%.

Предварительная подготовка

Новая деревянная поверхность:

Очистите поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажните поверхность водой, дайте высохнуть и удалите поднявшиеся древесные волокна шлифовкой. Удалите шлифовальную пыль.

Ранее лакированная поверхность:

Вымойте поверхность моющим средством Maalipesu и тщательно сполосните водой. Отшлифуйте поверхность до матового состояния. Если лак в очень плохом состоянии, полностью удалите его. Обрабатывайте такую поверхность как новую.

Окраска

Тщательно перемешайте лак Intact 10 Laq, включая осадок со дна.

Во время работы время от времени повторяйте перемешивание.

При необходимости разбавьте водой.

Наносите 2–3 слоя кистью, губкой или распылением.

Если используете колерованный лак, сначала протестируйте его на отдельной деревянной заготовке, чтобы убедиться в соответствии цвета.

Учтите, что окончательный оттенок зависит от породы, твёрдости и изначального цвета древесины, а также от количества слоёв.

Для первого слоя разбавьте колерованный лак на 20–30% водой.

Обычно нужного цвета и степени блеска можно добиться после двух слоёв.

Работайте непрерывно по поверхности.

На больших щитах — обрабатывайте по несколько досок за раз, чтобы получить равномерный цвет.

Эксплуатация поверхности

При необходимости, не ранее чем через две недели после нанесения лака:

Очистите поверхность легким влажным чистящим инструментом — мягкой щеткой, губкой или тряпкой — с нейтральным моющим средством (pH 6–8). Не оставляйте поверхность влажной. Очень загрязнённые поверхности очищайте слабощелочным раствором (pH 8–10), используя, например, губку или тряпку.

Тщательно промойте поверхность водой.

Ремонтная окраска

Поверхности, покрытые лаком Intact Laq 30, можно обрабатывать аналогичным водоразбавляемым лаком или тем же Intact Laq 30. Наносите 1–2 слоя с помощью кисти, губки или распылителя. См. раздел «Подготовка поверхности».

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.