



TIKKURILA

INTACT PRIMER

ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА С ВЫСОКОЙ АДГЕЗИЕЙ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ.

ТИП

Быстросохнущая водоразбавляемая универсальная грунтовка с высокой адгезией для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Для гладких и твёрдых оснований для внутри помещений.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит в качестве грунтовки и промежуточного слоя как для новых, так и для ранее окрашенных поверхностей.

Грунтовка Intact Primer хорошо сцепляется с поверхностями, требующими особой адгезии, такими как меламин, стекловолокно, промышленные окрашенные поверхности (кроме PVDF), твёрдый ПВХ-пластик, плитка, алюминий, оцинкованный листовой металл, а также поверхности, покрытые алкидной и кислотнo-отверждаемой краской.

Также подходит для деревянных и металлических поверхностей в сухих внутренних помещениях.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

INTACT PRIMER

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Светлые оттенки можно колеровать в цвета Tikkurila.
Способ нанесения	Кисть, валик или распыление. Безвоздушное распыление — сопло 0,013"–0,015", разбавление 0–5% по объёму.
Время высыхания	На ощупь сухая примерно через 1 час. Можно перекрашивать грунтовкой Intact Primer примерно через 2 часа. Можно наносить финишное покрытие примерно через 5 часов.
Сухой остаток по объёму (%)	35
Предельная величина ЛОС	(Категория A/i) 140 г/л (2010). Intact Primer содержит максимальное количество летучих органических соединений (VOC) — 140 г/л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

INTACT PRIMER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Поверхность, предназначенная для окрашивания, должна быть сухой.

Температура окружающей среды — не менее +8 °C, а относительная влажность воздуха — ниже 80%.

Низкая температура (примерно +15 °C) и повышенная влажность (50–70% RH) увеличивают время, в течение которого краска остаётся открытой, и облегчают её нанесение.

Предварительная подготовка

Очистите поверхность, удалив грязь и пыль.

Вымойте ранее окрашенные поверхности и поверхности, требующие особой адгезии, с помощью чистящего средства Maalipesu, затем тщательно промойте водой.

Отшлифуйте поверхность до матового состояния.

Удалите шлифовальную пыль.

Окраска

Тщательно перемешайте грунтовку Intact Primer перед использованием и, при необходимости, разбавьте водой.

Наносите кистью, валиком или распылением.

На больших поверхностях сначала рекомендуется нанести краску валиком или распылителем, а затем выровнять слой кистью.

Мы рекомендуем использовать синтетические кисти с многоветвистыми щетинками.

Поверхность можно финишировать через 5 часов с помощью финишной краски Intact 8 или Intact 40.

Очистка инструментов

Удалите излишки краски с инструментов.

Очистите инструменты водой.

Для удаления слегка затвердевшей краски рекомендуется использовать Tikkurila Pensselipesu (очиститель инструментов).

Эксплуатация поверхности

Не ранее чем через месяц после окрашивания, при необходимости: очистите поверхность с помощью нейтрального (pH 6–8) раствора для мытья посуды и мягкой щётки, губки или ткани.

Загрязнённые поверхности можно очистить, например, чистящей салфеткой или губкой, используя нейтральное (pH 8–10) моющее средство.

Тщательно промойте поверхность.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.