СПЕЦИФИКАЦИЯ 28.06.2022




TIKKURILA

# KIVA 10

## KIVA ПОЛУМАТОВЫЙ ЛАК

| | |
|---|---|
| **ТИП** | Не желтеющий с течением времени колируемый акрилатный лак на водной основе для применения внутри помещений. |
| **ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ** | Применяется для лакировки мебели, например, столов, стульев, книжных шкафов и т.д., а также детских игрушек, панельных стен, деревянных потолков, дверей и подобных деревянных поверхностей. Подходит также для защитной лакировки окрашенных и мореных поверхностей |
| **ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ** | Предназначен для лакировки деревянных поверхностей внутри сухих помещений согласно инструкции по применению. Не применять для лакировки полов (для лакировки полов применять лак для пола Тиккурила Parketti-Ässä). |

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# KIVA 10

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

| | |
|---|---|
| **Цвет** | Бесцветный (База EP). Колеруется по каталогу Tikkurila «Колеруемые лаки для интерьеров». Для колеровки воспользуйтесь компьютерной колеровкой Tikkurila. Во избежание различий в оттенке используйте лак одной партии. При лакировке поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество краски в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. Колерованный лак обмену не подлежит. |
| **Расход** | 8-14 м²/л. Фактическая укрывистость зависит от вида, пористости и твердости древесины |
| **Способ нанесения** | Наносится кистью, губкой или распылителем. |
| **Время высыхания** | Высыхание «от пыли»: приблизительно 1/2 часа. Шлифовку или нанесение второго слоя можно производить через 2-3 часа. Использование возможно на следующий день. Лакированная поверхность окончательно отвердевает приблизительно через две недели. Избегать высокую нагрузку, очистку и размещение липких и горячих объектов на лакированную поверхность в течение этого срока. |
| **Плотность (кг/л)** | приблизительно 1,0 кг/л в соответствии со стандартом ISO 2811. |
| **Химическая стойкость** | Выдерживает моющие средства и слабые растворители, например, уайт-спирит. Пятна от кофе, чая и прочих красящих веществ должны удаляться незамедлительно. Лак устойчив к воздействию масел и смазочных материалов. |
| **Сухой остаток по объему (%)** | 32 |
| **Предельная величина ЛОС** | (cat A/d) 130 г/л (2010). Максимальное содержание летучих органических соединений (VOC) в Helmi равно 130 г/л. |
| **Хранение и транспортировка** | Защищать от замерзания. |

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# KIVA 10

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха должна быть не менее +10°C, а относительная влажность воздуха от 30% до 80%.

### Предварительная подготовка
Не покрытая лаком деревянная поверхность:
Очистить деревянную поверхность от грязи и пыли. Слегка смочите поверхность водой, дайте высохнуть и отшлифуйте отслаивающиеся древесные волокна.Удалите пыль от шлифовки.
Ранее лакированная поверхность:
Ранее окрашенную поверхность вымыть моющим средством Maalipesu, а затем тщательно промыть чистой водой и отшлифовать до матового состояния. В случае очень плохого состояния существующего лакового покрытия удалите его средством для удаления краски или посредством шлифовки.Обработать поверхность в соответствии с порядком покрытия нелакированной деревянной поверхности

### Лакирование
Тщательно перемешать мебельный лак Kiva перед применением и периодически во время использования во избежание образования осадка. При необходимости разбавить водой. Наносить кистью, губкой и распылением в 2-3 слоя.

При использовании колерованного продукта сначала испытайте его на отдельном куске древесины, чтобы проверить верность цвета. Окончательный оттенок обработанной поверхности зависит от вида, твердости и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев.Разбавьте колерованный лак водой приблизительно на 20%-30% для нанесения первого слоя. Обычно желательный цвет и уровень глянца может достигаться после нанесения двух слоев. Всегда обрабатывать поверхности без перерыва, а на больших поверхностях обрабатывайте сразу несколько досок для получения равномерного покрытия.

### Очистка инструментов
Удалить излишек краски с инструментов и очистить инструменты водой. Слегка затвердевший лак удалить с помощью моющего средства Тиккурила Pensselipesu.

### Эксплуатация поверхности
При необходимости производить очистку окрашенных поверхностей нейтральным (pH 6-8) моющим средством влажным инструментом, мягкой кистью, губкой или тканью не раньше, чем приблизительно через две недели после лакировки. Не оставлять поверхность влажной. Особо загрязненные поверхности можно очищать слабо-щелочными моющими средствами (pH 8-10) тканью или губкой. После очистки поверхность необходимо тщательно прополоскать ее чистой водой.

### Ремонтная окраска
Ранее лакированную поверхность Kiva можно окрашивать подобным лаком на водной основе. Смотрите раздел «Предварительная подготовка поверхности».

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.