



TIKKURILA

NOVA 20

ПОЛУМАТОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

ТИП

Водно-дисперсионная, не содержащая растворителей краска для профессиональной окраски интерьеров.

Полуматовая краска для ремонтных работ, отмеченная скандинавским экологическим знаком (Nordic Swan Ecolabel).

Предлагается в широком ассортименте цветов

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Поверхности стен и потолков в сухих внутренних помещениях, например: жилые помещения, кухни, офисы и общественные пространства с лёгкой степенью эксплуатации.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для первичного нанесения и обновляющей окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных поверхностей, гипсокартона, древесно-стружечных и древесноволокнистых плит — при соблюдении инструкций по применению.

Продукт может использоваться в зданиях, сертифицированных по экологическим стандартам LEED, BREEAM, а также со знаком экологической маркировки Swan.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

NOVA 20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Можно колеровать в цвета Tikkurila.
Расход	Теоретический расход — 8–11 м ² на литр. Фактический расход зависит от метода нанесения, условий окружающей среды, впитываемости и шероховатости обрабатываемой поверхности.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Валик, распыление или кисть. При безвоздушном распылении: сопло 0,017"–0,021", разбавление 0–10% по объёму.
Время высыхания	Сухо от пыли через полчаса. Повторное нанесение возможно через 1–2 часа.
Плотность (кг/л)	Ориентировочная плотность: 1,3 кг/л согласно стандарту ISO 2811.
Сухой остаток по объёму (%)	Около 36 %, в зависимости от оттенка.
Предельная величина ЛОС	(кат. A/a) 30 г/л (2010) Nova 20 содержит ЛОС не более 10 г/л.
Хранение и транспортировка	Не допускать замерзания. Хранить в сухом и прохладном месте, защищённом от солнечного света. Колерованная краска или вскрытая упаковка не предназначены для длительного хранения. Банку следует тщательно закрывать для последующего использования.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

NOVA 20

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.
Температура — не ниже +10 °С,
относительная влажность воздуха — менее 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Удалите грязь и пыль с поверхности. При необходимости зашпаклюйте поверхность подходящей шпаклёвкой Tikkurila Presto или Prestonit и отшлифуйте после высыхания. Удалите шлифовальную пыль. Загрунтуйте Nova 2 или Ykköspohja.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымойте поверхность моющим средством Maalipesu. Отшлифуйте окрашенные участки до матового состояния. Удалите шлифовальную пыль. Зашпаклюйте трещины и отверстия подходящей шпаклёвкой Tikkurila Presto или Prestonit и отшлифуйте после высыхания. Удалите шлифовальную пыль. Неокрашенные участки загрунтуйте Nova 2.

Окраска

Перед использованием тщательно перемешайте Nova 20.
При необходимости разбавьте водой.
Наносите в 1–2 слоя с помощью валика, распылителя или кисти.

Эксплуатация поверхности

При необходимости — не ранее чем через месяц после обработки поверхности.

Очистка проводится влажным инструментом, смоченным в нейтральном моющем растворе (pH 6–8). Сильно загрязнённые поверхности очищаются слабощелочным раствором (pH 8–10). После очистки поверхность не должна оставаться влажной. При приготовлении раствора следуйте инструкциям производителя моющего средства по разбавлению.

Продукт достигает окончательной твёрдости и прочности через месяц при нормальных условиях, поэтому в течение этого времени поверхности следует обрабатывать с осторожностью. Если требуется очистка вскоре после нанесения, очищайте поверхность аккуратно влажной салфеткой.

Ремонтная окраска

Поверхности, окрашенные краской Nova 20, можно обновлять той же или аналогичной водоразбавляемой краской. См. раздел «Подготовка поверхности».

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.