



TIKKURILA

NOVA 2

ГРУНТ И КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКА.

ТИП

Водно-дисперсионная, не содержащая растворителей, полностью матовая краска для профессиональной грунтовки и окраски потолков.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Стены и потолки в сухих помещениях.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для окраски бетонных, оштукатуренных, зашпатлеванных, гипсокартонных, древесно-стружечных и древесноволокнистых поверхностей в соответствии с инструкцией.

Также подходит для окраски оцинкованных воздуховодов.

Может использоваться в зданиях, сертифицированных по стандартам LEED, BREEAM, а также в зданиях с экологической маркировкой Nordic Swan.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 06.11.2024

NOVA 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Светлые оттенки можно колеровать в цвета Tikkurila. Точность цвета может отличаться от образца.
Расход	Теоретический расход составляет от 7 до 11 м ² на литр. Фактический расход зависит от метода нанесения, условий окружающей среды, впитываемости и шероховатости обрабатываемой поверхности.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносить валиком, распылителем или кистью. Для безвоздушного распыления используйте сопло 0,43–0,53 мм; разбавление 0–10 % по объему.
Время высыхания	Сухо от пыли через 30 минут. Повторное нанесение возможно через 1–2 часа.
Плотность (кг/л)	Ориентировочная плотность: 1,4 кг/л, по стандарту ISO 2811.
Сухой остаток по объему (%)	Около 30%, в зависимости от оттенка.
Предельная величина ЛОС	(кат. А/а) 30 г/л (2010) Nova 2 содержит ЛОС не более 10 г/л.
Хранение и транспортировка	Не допускать замерзания. Хранить в сухом и прохладном месте, защищённом от солнечного света. Колерованная краска или вскрытая упаковка не предназначены для длительного хранения. Плотно закрывайте банку для последующего использования.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 06.11.2024

NOVA 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Поверхность, предназначенная для окраски, должна быть сухой.

Температура — не ниже +5 °C,

относительная влажность воздуха — менее 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Удалите грязь и пыль с поверхности. При необходимости зашпаклюйте поверхность подходящей шпаклёвкой Tikkurila Presto или Prestonit и отшлифуйте после высыхания. Удалите шлифовальную пыль.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымойте поверхность разбавленным моющим средством Maalipesu. Зашпаклюйте трещины и отверстия подходящей шпаклёвкой Tikkurila Presto или Prestonit и отшлифуйте после высыхания. Удалите шлифовальную пыль.

Окраска

Перед применением тщательно перемешайте Nova 2.

При необходимости разбавьте водой.

Наносите в 1–2 слоя с помощью валика, распылителя или кисти.

Очистка инструментов

Удалите излишки краски с инструментов и промойте их водой. Для удаления частично засохшей краски рекомендуется использовать Tikkurila Pensselipesu.

Эксплуатация поверхности

Уборку можно проводить примерно через месяц после покраски, при необходимости.

Поверхности очищаются сухим способом — с помощью пылесоса, мягкой щётки или салфетки от пыли. Влажная уборка может оставить следы на поверхности.

Продукт достигает окончательной твёрдости и прочности через месяц при нормальных условиях, поэтому в течение этого времени поверхности следует обрабатывать с осторожностью. Если требуется уборка вскоре после окрашивания, используйте сухую чистку — пылесос, мягкую щётку или салфетку от пыли.

Ремонтная окраска

Поверхности, окрашенные краской Nova 2, можно обновлять с использованием той же или аналогичной водоразбавляемой краски. См. раздел «Подготовка поверхности».

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.