



TIKKURILA

## PARKETTI-ÄSSÄ 20

БЫСТРОСОХНУЩИЙ ПОЛУМАТОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ПОЛОВ.

<b>ТИП</b>	Акрилатно-полиуретановый лак на водной основе для внутреннего применения.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Паркетные и досчатые полы, а также другие внутренние деревянные поверхности, подверженные легким механическим и химическим воздействиям.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Для грунтования, финишного и ремонтного лакирования отшлифованных внутренних деревянных поверхностей. Также подходит для ухода за ранее окрашенными деревянными полами. Перед использованием протестируйте продукт на небольшом участке, чтобы убедиться, что он подходит для данной поверхности.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

## PARKETTI-ÄSSÄ 20

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Цвет</b>	не колеруется
<b>Расход</b>	Кисть: 7–10 м <sup>2</sup> /л; Валик: 8–10 м <sup>2</sup> /л; Шпатель с войлочной насадкой: 10–12 м <sup>2</sup> /л; Шпатель из стали: 20–25 м <sup>2</sup> /л
<b>Фасовка</b>	1 л, 5 л, 10 л
<b>Способ нанесения</b>	Нанесение шпателем, кистью или валиком с коротким ворсом.
<b>Время высыхания</b>	Время высыхания между слоями указано в инструкции по применению. Поверхность готова к использованию примерно через 12 часов после нанесения последнего слоя. Избегайте интенсивных нагрузок в течение первой недели. Не размещайте тяжёлые предметы или вещи, мешающие высыханию, например ковры, на полу в течение первой недели.
<b>Сухой остаток по объему (%)</b>	30

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# PARKETTI-ÄSSÄ 20

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Деревянная поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи, воска и жира. Температура воздуха и поверхности должна быть не ниже +15 °C, а относительная влажность воздуха — в пределах 30–80 %.

### Смешивание компонентов

При необходимости можно разбавить водой.

### Предварительная подготовка

Шлифуйте полы по направлению древесного рисунка или света (используйте наждачную бумагу №100 или №120). Тщательно удалите шлифовальную пыль с пола с помощью пылесоса.

### Грунтование

Грунтование отшлифованных деревянных полов:

Тщательно встряхните лак Parketti-Ässä перед началом работы и периодически во время нанесения. Налейте лак на пол и равномерно распределите шпателем из нержавеющей стали вдоль волокон древесины и текстуры. Дайте поверхности высохнуть примерно 1 час, при необходимости отшлифуйте до матового состояния (наждачная бумага №150). Тщательно удалите шлифовальную пыль с помощью пылесоса. Нанесите 1–2 слоя лака шпателем из стали, выдерживая интервал высыхания 30–60 минут между слоями.

Промышленно обработанные или ранее лакированные/окрашенные паркетные и деревянные полы:

Тщательно встряхните лак Parketti-Ässä перед началом работы и периодически во время нанесения. Очистите слегка изношенный деревянный пол от грязи, воска и жира. Поверхности в плохом состоянии отшлифуйте до чистого дерева и обработайте, как указано выше. Отшлифуйте поверхность до матового состояния шлифовальной машиной (наждачная бумага №120 или №150). Тщательно удалите пыль пылесосом и протрите поверхность влажной, безворсовой чистой тканью. Перед лакировкой проверьте совместимость Parketti-Ässä с ранее обработанным полом, нанеся лак на небольшой участок. Нанесите лак Parketti-Ässä 2–3 раза шпателем из флотекса или мохера либо 1–2 раза валиком.

Неровные деревянные полы:

Тщательно встряхните лак Parketti-Ässä перед началом работы и периодически во время нанесения. Неровные деревянные полы обрабатываются кистью. Сначала нанесите тонкий слой и дайте ему высохнуть не менее 1 часа. Работайте по несколько досок за раз вдоль волокон древесины. Распределяйте лак равномерно, избегая круговых движений. Отшлифуйте поверхность и тщательно удалите пыль. Нанесите второй слой и дайте ему высохнуть примерно 3 часа перед нанесением третьего, который должен быть густым.

### Окраска

Грунтовочный лак для отшлифованных деревянных полов:

Тщательно встряхните лак Parketti-Ässä перед использованием и периодически во время работы. Налейте лак на пол и равномерно распределите вдоль волокон древесины или рисунка с помощью шпателя из нержавеющей стали. Дайте поверхности высохнуть примерно в течение одного часа и при необходимости отшлифуйте (наждачная бумага №150). Тщательно удалите шлифовальную пыль с пола. Нанесите ещё один или два слоя лака тем же шпателем, выдерживая интервал высыхания 30–60 минут между слоями.

Финишный лак для тонированных или ранее лакированных полов:

Тщательно встряхните лак Parketti-Ässä перед использованием и периодически во время работы. Нанесите два или три слоя финишного лака с помощью шпателя из мохера или флотекса либо один-два слоя валиком с коротким ворсом.

Уход за заводским или ранее лакированным/окрашенным паркетом и деревянными полами:

Тщательно встряхните лак Parketti-Ässä перед использованием и периодически во время работы. Очистите слегка изношенный пол от грязи, воска и жира. Сильно изношенные участки отшлифуйте до чистого дерева и обработайте по инструкции выше. Отшлифуйте поверхность до матового состояния шлифовальной машиной (наждачная бумага №120).

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

## PARKETTI-ÄSSÄ 20

или №150). Тщательно удалите пыль и протрите поверхность влажной, безворсовой чистой тканью. Перед лакировкой всей поверхности протестируйте лак на небольшом участке, чтобы убедиться в его совместимости с вашим старым покрытием. Нанесите два или три слоя лака Parketti-Ässä шпателем из мохера или флотекса либо один-два слоя валиком.

**Неровные досчатые полы:**

Тщательно встряхните лак Parketti-Ässä перед использованием и периодически во время работы. Используйте кисть для нанесения лака на неровные досчатые полы. Первый слой наносите тонко и дайте высохнуть в течение одного часа. Работайте вдоль волокон, по несколько досок за раз. Наносите лак медленно и аккуратно, избегая круговых или абразивных движений. Отшлифуйте поверхность и тщательно удалите пыль. Нанесите второй слой лака и дайте ему высохнуть примерно три часа перед нанесением третьего слоя. Третий слой должен быть нанесён густо.

### **Очистка инструментов**

Инструменты очищаются водой. Для удаления слегка засохшей краски рекомендуется использовать очиститель Tikkurila Pensselipesu.

### **Эксплуатация поверхности**

Лакированная поверхность достигает окончательной устойчивости к износу и химическим воздействиям примерно через одну неделю после обработки. В течение этого времени избегайте уборки пола. Очищайте поверхность щёткой, шваброй или сухой тканью. Загрязнённые участки можно очищать с помощью подходящего инструмента и нейтрального моющего раствора (pH 6–8).

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.