



TIKKURILA

PONTTI FLOOR LACQUER 50

ПОЛУГЛЯНЦЕВЫЙ ТОНИРУЕМЫЙ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ.

ТИП

Полуглянцевый водоразбавляемый тонируемый полиуретановый акрилатный лак для внутренних работ.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Финишное и ремонтное лакирование отшлифованных внутренних деревянных поверхностей. Перед применением протестируйте продукт на небольшом участке, чтобы убедиться в его совместимости с поверхностью. Также подходит для лакирования полов в летних домах.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Деревянные полы и другие внутренние деревянные поверхности, подвергающиеся лёгким механическим и химическим нагрузкам в жилых зданиях.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

PONTTI FLOOR LACQUER 50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Можно тонировать в прозрачные цвета Tikkurila.
Блеск	Полуглянцевый
Расход	7 м ² /л.
Фасовка	0,9 л, 2,7л, 9л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть
Время высыхания	Поверхность становится сухой от пыли примерно через 15 минут. Повторное нанесение возможно через 3 часа. Готова к использованию на следующий день. Окончательную твёрдость лакированная поверхность приобретает примерно через две недели. В этот период избегайте сильных нагрузок, чистки, а также размещения липких и тяжёлых предметов на лакированной поверхности.
Плотность (кг/л)	1,0 кг/л, ISO 2811
Сухой остаток по объёму (%)	30
Предельная величина ЛОС	(Категория A/i) 140 г/л (2010) Лак для пола Pontti 50 содержит летучие органические соединения (VOC) максимум 140 г/л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

PONTTI FLOOR LACQUER 50

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Деревянная поверхность должна быть сухой и очищенной от грязи, воска и жира.

Температура воздуха и поверхности должна быть не ниже +10°C, а относительная влажность воздуха — 30–80%.

Предварительная подготовка

Необработанные деревянные поверхности:

Очистите пол от грязи, воска и жира. Легко увлажните поверхность водой, дайте высохнуть, затем отшлифуйте рыхлые древесные волокна. Удалите шлифовальную пыль.

Ранее лакированные деревянные поверхности:

Вымойте ранее окрашенные поверхности средством для очистки Maalipesu. Дайте высохнуть. Отшлифуйте поверхность до матового состояния (шлифовальная бумага № 120 или 150). Осторожно удалите шлифовальную пыль с помощью пылесоса и протрите поверхность влажной, безворсовой и чистой тканью.

Если лакированная поверхность в очень плохом состоянии, полностью удалите лак смывкой или шлифованием. Перед лакированием проверьте совместимость лака Pontti Floor Lacquer 50 с ранее обработанными полами, нанеся его на небольшой тестовый участок.

Окраска

Тщательно перемешайте лак Pontti до самого дна перед использованием и периодически во время нанесения.

Если используете тонированный лак, разбавьте его примерно на 20% водой для равномерного покрытия.

Тонированный лак Pontti Floor Lacquer 50 подходит для небольших поверхностей, таких как ранее лакированные лестницы или пороги.

Наносите лак вдоль волокон древесины, несколько досок за раз.

Работайте медленно и аккуратно, избегая вращательных/абразивных движений.

Обработывайте поверхность 2–3 раза.

Эксплуатация поверхности

Лакированная поверхность достигает окончательной износостойкости и химической устойчивости примерно через две недели после обработки.

В этот период избегайте уборки пола.

Очищайте поверхность щёткой, шваброй или тканью для удаления пыли.

Загрязнённые участки можно очищать с помощью чистящего инструмента и нейтрального (pH 6–8) моющего раствора.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.