



TIKKURILA

## PONTTI FLOOR LACQUER 5

ГЛУБОКОМАТОВЫЙ ТОНИРУЕМЫЙ ВОДРАЗБАВЛЯЕМЫЙ ЛАК ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ.

<b>ТИП</b>	Водоразбавляемый тонируемый полиуретановый акрилатный лак для внутренних работ.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Финишное и ремонтное лакирование отшлифованных внутренних деревянных поверхностей. Перед применением протестируйте продукт на небольшом участке, чтобы убедиться в его совместимости с поверхностью. Также подходит для лакирования полов в летних домах.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Деревянные полы и другие внутренние деревянные поверхности, подвергающиеся легким механическим и химическим нагрузкам в жилых зданиях.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

## PONTTI FLOOR LACQUER 5

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Цвет</b>	Можно тонировать в прозрачные цвета Tikkurila.
<b>Блеск</b>	Глубокоматовый
<b>Расход</b>	8–12 м <sup>2</sup> /л.
<b>Фасовка</b>	0,9 л, 2,7 л, 9 л
<b>Разбавитель</b>	Вода
<b>Способ нанесения</b>	Кисть, валик.
<b>Время высыхания</b>	Поверхность становится сухой от пыли примерно через 1 час. Повторное нанесение возможно через 4–8 часов. Готова к использованию на следующий день. Окончательную прочность лакированная поверхность приобретает примерно через две недели. В этот период избегайте сильных нагрузок, чистки, а также размещения липких и тяжёлых предметов на лакированной поверхности.
<b>Плотность (кг/л)</b>	1,03 kg/l, ISO 2811
<b>Сухой остаток по объему (%)</b>	30
<b>Сухой остаток по массе (%)</b>	29
<b>Предельная величина ЛОС</b>	(Категория A/i) 140 г/л (2010) Pontti Floor Lacquer 5 содержит летучие органические соединения (VOC) максимум 140 г/л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

# PONTTI FLOOR LACQUER 5

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Деревянная поверхность должна быть сухой и свободной от грязи, воска и жира.

Температура воздуха и поверхности должна быть не менее +10°C, а относительная влажность воздуха — 30–80%.

### Предварительная подготовка

Необработанные деревянные поверхности:

Очистите пол от грязи, воска и жира. Легко увлажните поверхность водой, дайте высохнуть, затем отшлифуйте рыхлые древесные волокна. Удалите шлифовальную пыль.

Ранее лакированные деревянные поверхности:

Вымойте ранее окрашенные поверхности средством для очистки Maalipesu. Дайте высохнуть. Отшлифуйте поверхность до матового состояния (шлифовальная бумага № 120 или 150). Осторожно удалите шлифовальную пыль с помощью пылесоса и протрите поверхность влажной, безворсовой и чистой тканью.

Если лакированная поверхность в очень плохом состоянии, полностью удалите лак смывкой или шлифованием. Перед лакированием проверьте совместимость лака Pontti Floor Lacquer 5 с ранее обработанными полами, нанеся его на небольшой тестовый участок.

### Окраска

Необработанные деревянные поверхности:

Тщательно перемешайте лак Pontti до самого дна перед использованием и периодически во время нанесения.

Тонированный лак Pontti Floor Lacquer 5 подходит для небольших поверхностей, таких как ранее лакированные лестницы или пороги.

Наносите лак вдоль волокон древесины, несколько досок за раз.

Работайте медленно и аккуратно, избегая вращательных/абразивных движений.

Обрабатывайте поверхность 2–3 раза.

Ранее лакированные деревянные поверхности:

Тщательно перемешайте лак Pontti до самого дна перед использованием и периодически во время нанесения.

Наносите лак вдоль волокон древесины, несколько досок за раз.

Работайте медленно и аккуратно, избегая вращательных/абразивных движений.

Обрабатывайте поверхность 1–2 раза.

### Примечание

Инструкция по колеровке:

Выберите цвет из коллекции прозрачных оттенков Tikkurila.

Снимите крышку, добавьте колер, закройте банку.

### Эксплуатация поверхности

Лакированная поверхность достигает своей окончательной износостойкости и химической устойчивости примерно через две недели после обработки. В этот период избегайте уборки пола.

Очищайте поверхность щёткой, шваброй или тканью для удаления пыли.

Загрязнённые участки можно очищать с помощью чистящего инструмента и нейтрального (pH 6–8) мощного раствора.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.