



TIKKURILA

PONTTI FLOOR PAINT 30

ПОЛУМАТОВАЯ КОЛЕРУЕМАЯ КРАСКА С ПОЛНОЙ УКРЫВИСТОСТЬЮ ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ.

ТИП

Полуматовая водно-дисперсионная акрилатная краска с полной укрывистостью для деревянных полов.
Тонируемая. Обозначена скандинавским экологическим знаком качества (Nordic Ecolabel).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Особенно подходит для деревянных и древесноволокнистых полов. Отлично подходит также для перекраски ранее окрашенных алкидными или эпоксидными красками, а также обработанных эпоксидным лаком поверхностей пола.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Для внутренней окраски деревянных полов и лестниц.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 06.11.2024

PONTTI FLOOR PAINT 30

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Можно колеровать в цвета Tikkurila.
Расход	Ориентировочный расход — около 8 м ² на литр.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть
Время высыхания	Сухо от пыли примерно через 15 минут. Повторное нанесение возможно приблизительно через 2 часа. Лёгкие механические нагрузки допустимы на следующий день. Окончательная твёрдость и устойчивость к истиранию достигаются примерно через 2 недели. Низкая температура воздуха и высокая влажность увеличивают открытое время краски. В течение первой недели избегайте размещения тяжёлых предметов и предметов, препятствующих высыханию — например, ковров.
Плотность (кг/л)	A-база: примерно 1,2 кг/л, по стандарту ISO 2811C-база: примерно 1,1 кг/л, по стандарту ISO 2811
Сухой остаток по объему (%)	37
Предельная величина ЛОС	(кат. A/i) макс. 140 г/л (2010). Pontti Floor Paint 30 содержит ЛОС (летучие органические соединения) не более 140 г/л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 06.11.2024

PONTTI FLOOR PAINT 30

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Поверхность, подлежащая окраске, должна быть сухой, температура воздуха — не ниже +10°C, а относительная влажность воздуха — ниже 80%.

Предварительная подготовка

Необработанные деревянные поверхности:

Удалите всю грязь, масло, пыль и жир.

Ранее окрашенные деревянные поверхности:

Чтобы удалить грязь и возможные остатки моющих средств, содержащих воск, вымойте ранее окрашенные или лакированные поверхности очищающим средством Maalipesu, разбавленным водой в соотношении 1:5. Тщательно промойте водой и дайте поверхности высохнуть. Удалите старую, отслаивающуюся краску. Аккуратно отшлифуйте поверхность и удалите шлифовальную пыль.

Окраска

Перед применением краску необходимо тщательно перемешать.

Для необработанной древесины:

Нанесите 1–2 слоя грунтовки Multistop Isolation Primer.

Наилучший изолирующий эффект достигается при двукратной обработке.

После высыхания нанесите 1–2 слоя неразбавленной краски Pontti Floor Paint 30.

Для ранее окрашенных или лакированных поверхностей:

Наносите краску Pontti Floor Paint 30 непосредственно на поверхность в 1–2 слоя с использованием синтетической кисти.

Краска быстро сохнет, поэтому работу следует заранее распланировать.

Наносите вдоль досок, по несколько штук за раз, чтобы избежать стыков.

Исправления выполняйте только после полного высыхания покрытия.

Примечание

Шерхование:

Чтобы уменьшить скользкость окрашенной поверхности, добавьте одну упаковку (1/3 литра) противоскользящего порошка Liukueste на 10 литров неразбавленной краски. Достаточно перемешать вручную. Используйте шерхованную краску для нанесения двух последних финишных слоёв.

Шерхованную краску можно использовать для окраски всей поверхности пола или отдельного участка, ограниченного малярной лентой. Например, на лестнице можно нанести противоскользящую полосу по внешнему краю каждой ступени.

Эксплуатация поверхности

Окрашенная поверхность достигает окончательной устойчивости к износу и химическим воздействиям примерно через две недели после обработки. В течение этого времени избегайте уборки пола. Очищайте поверхность щёткой, шваброй или сухой тряпкой. Загрязнённые участки можно очищать с помощью подходящего инструмента и нейтрального моющего раствора (pH 6–8).

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.