



TIKKURILA

PONTTI FLOOR PAINT 60

ПОЛУГЛЯНЦЕВАЯ КОЛЕРУЕМАЯ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМАЯ КРАСКА ДЛЯ ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОВ.

ТИП	Полуглянцевая водно-дисперсионная тонируемая полиуретано-акриловая краска
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Деревянные полы и лестницы в жилых, коммерческих и складских помещениях. Подходит для полов в жилых зданиях, подверженных незначительным механическим и химическим нагрузкам.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Для внутренней окраски деревянных полов. Также подходит для обновления покрытия полов, ранее окрашенных алкидной или эпоксидной краской либо лаком.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

PONTTI FLOOR PAINT 60

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Можно колеровать в цвета Tikkurila.
Расход	5–7 м²/л.
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть или валик.
Время высыхания	Сухо от пыли примерно через 15 минут. Повторное нанесение возможно через примерно 2 часа. Лёгкие механические нагрузки допустимы на следующий день. Окончательная твёрдость и стойкость к истиранию достигаются примерно через 2 недели. Низкая температура воздуха и высокая влажность увеличивают время открытой выдержки краски. В течение первой недели избегайте укладки тяжёлых предметов и предметов, препятствующих высыханию, например, ковров.
Плотность (кг/л)	Ориентировочная плотность: 1,1–1,2 кг/л по стандарту ISO 2811.
Сухой остаток по объёму (%)	35
Предельная величина ЛОС	(кат. A/i) макс. 140 г/л (2010). Pontti Floor Paint 60 содержит ЛОС (летучие органические соединения) не более 140 г/л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

PONTTI FLOOR PAINT 60

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.
Температура воздуха — не ниже +10 °С,
относительная влажность — менее 80%.

Предварительная подготовка

Необработанные деревянные поверхности:

Удалите всю грязь, пыль, жир и масло.

Ранее окрашенные деревянные поверхности:

Чтобы удалить грязь и возможные остатки моющих средств, содержащих воск, вымойте ранее окрашенные или лакированные поверхности очищающим средством Maalipesu, разбавленным водой в соотношении 1:5. Тщательно промойте водой и дайте поверхности высохнуть. Удалите старую, отслаивающуюся краску. Аккуратно отшлифуйте поверхность и удалите шлифовальную пыль.

Окраска

Перед применением краску необходимо тщательно перемешать. Для неокрашенной древесины:

Нанесите 1–2 слоя грунтовки Multistop Isolation Primer.

Для лучшего изоляционного эффекта обработайте поверхность дважды.

После высыхания нанесите 1–2 слоя неразбавленной краски Pontti Floor Paint 60 синтетической кистью.

Для ранее окрашенных или лакированных поверхностей:

Нанесите 1–2 слоя Pontti Floor Paint 60 прямо на поверхность синтетической кистью.

Краска быстро сохнет, поэтому работайте аккуратно и без перерывов, вдоль досок, обрабатывая сразу несколько штук.

Все исправления делайте только после полного высыхания предыдущего слоя.

Примечание

Шерхование:

Чтобы уменьшить скользкость окрашенной поверхности, добавьте одну упаковку (1/3 литра) противоскользящего порошка Liukueste на 10 литров неразбавленной краски. Перемешивания вручную будет достаточно. Используйте шерхованную краску для нанесения двух последних финишных слоёв.

Шерхованную краску можно применять для окраски всей поверхности пола или отдельного участка, ограниченного малярной лентой. Например, на лестнице можно нанести противоскользящую полосу по внешнему краю каждой ступени.

Эксплуатация поверхности

Окрашенная поверхность достигнет окончательной устойчивости к износу и химическим воздействиям примерно через 2 недели после обработки. В течение этого времени следует избегать её очистки. Поверхность можно очищать щёткой, шваброй или сухой тряпкой. Загрязнённые участки допускается очищать с помощью подходящего инструмента и нейтрального моющего раствора (pH 6–8).

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.