



TIKKURILA

PRESTO LF+

PRESTO LF+ УНИВЕРСАЛЬНАЯ ШПАТЛЕВКА — НОВЫЙ ПРОДУКТ!
ЗАМЕНЯЕТ ЛЕГКУЮ ШПАТЛЕВКУ PRESTO LH.

ТИП

Готовая к применению, высококачественная лёгкая шпатлёвка.
Водно-дисперсионная. Способна заполнять до 6 мм без растрескивания.
Проста в нанесении, обладает минимальной усадкой и отличной адгезией.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Особенно подходит для выравнивания серых оснований, таких как гипсокартон, бетон, лёгкий бетон и оштукатуренные поверхности, а также для распространённых строительных плит. Обладает хорошей клеящей способностью, что позволяет использовать для соединения листов гипсокартона.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Стены и потолки внутри сухих помещений



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

PRESTO LF+

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
Расход	В среднем расход составляет 1 литр на 1 м ² при толщине штукатурки 1мм. Фактический расход зависит от типа и состояния поверхности.
Способ нанесения	Наносить с помощью стального шпателя.
Время высыхания	Поверхность можно шлифовать и окрашивать через 2–24 часа в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.
Плотность (кг/л)	Ориентировочная плотность: 1,4–1,6 кг/л в соответствии со стандартом ISO 2811.
Сухой остаток по объему (%)	55
Хранение и транспортировка	Беречь от замерзания. Хранить в сухом и прохладном месте, защищённом от солнечных лучей. Плотно закрывайте неполные банки для повторного использования. Продукт, оставленный в наполовину пустой банке, не пригоден для длительного хранения.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

PRESTO LF+

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой.

Минимальная температура окружающей среды для применения продукта — +10 °С,
максимальная относительная влажность воздуха — 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Очистите поверхности от грязи. Удалите пыль и рыхлый материал с помощью щетки.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымойте ранее окрашенные поверхности моющим средством Maalipesu или Seinäpesu. По возможности удалите отслаивающуюся краску и отшлифуйте окрашенные поверхности до матового состояния. Удалите пыль после шлифовки.

Окраска

Нанесение Presto LF+ Universal шпатлевки:

Нанесите универсальную шпатлевку Presto LF+ стальным шпателем частично или на всю поверхность стены или потолка в зависимости от необходимости. Отшлифуйте высохшую поверхность и удалите пыль после шлифовки. При необходимости нанесите дополнительный слой шпатлевки.

Шпатлевание стыков:

Нанесите Presto LF+ Universal шпатлевку так, чтобы заполнить углубление, образовавшееся при утончении краев. Вдавите уплотнительную ленту в шпатлевку. Разровняйте выступающую шпатлевку поверх ленты. При необходимости добавьте ещё шпатлевки поверх ленты, чтобы полностью заполнить стык.

Очистка инструментов

Удалите излишки шпатлевки и промойте инструменты водой.

PRESTO LF+

EN 13963:2014

CE	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa Finland	
18	
TIK-A030-2018	
EN 13963:2014	

EN 15824:2009

CE	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa Finland	
18	
TIK-A031-2018	
EN 15824:2009	

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.