



TIKKURILA PRESTO LV

ТИП	Водоразбавляемая, готовая к применению влагостойкая легкая шпатлевка. Наполняемость составляет 4 мм без растрескивания. Усадка незначительная, адгезия хорошая.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для поверхностей стен и потолков во влажных помещениях, например, для выравнивания стен и потолков в ванной комнате перед установкой пластиковых панелей, укладкой плитки или окраской.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для полного и частичного выравнивания гипсовых и древесноволокнистых плит, бетонных и оштукатуренных поверхностей во влажных помещениях. Отличная также для заделки швов во влажных помещениях.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

PRESTO LV

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Разбавитель	Вода.
Время высыхания	Шлифовку, окраску и приклеивание стенных покрытий можно производить после полного высыхания шпатлевки: при нормальных условиях через 2-24 часа, в зависимости от толщины слоя, температуры и относительной влажности воздуха.
Плотность (кг/л)	Ориентировочная плотность: 1,1 кг/л по стандарту ISO 2811.
Сухой остаток по объему (%)	61

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



PRESTO LV

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха выше +10°C и относительная влажность воздуха менее 80%.

Окраска

Нанесите шпатлевку шпателем. После высыхания шпатлевки отшлифовать поверхность. Пыль от шлифовки удалить. При необходимости, наносить второй слой шпатлевки.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

PRESTO LV

EN 13963:2005

CE	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
TIK-1650-5004a	
EN 13963:2005	

EN 15824:2009

CE	
Tikkurila Oyj Kuninkaalantie 1 FI-01300 Vantaa	
13	
TIK-1650-5004b	
EN 15824:2009	

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.