



TIKKURILA

SOLID WB-L

ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОЛОВ.

ТИП	Водно-дисперсионная акрилатная краска
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Бетонные и деревянные полы и лестницы в жилых, коммерческих и складских помещениях.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Подходит для полов, подвергающихся лёгкому химическому и механическому воздействию. Также подходит для окраски полов, ранее обработанных алкидными или эпоксидными красками либо лаками.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

SOLID WB-L

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Можно колеровать в большинство оттенков из цветовой палитры Tikkurila.
Расход	Приблизительно 7 м ² /л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Кисть или валик.
Время высыхания	Сухо от пыли примерно через 15 минут. Повторное нанесение возможно примерно через 1 час. Готово к использованию на следующий день. Полная твёрдость и износостойкость достигаются примерно через 2 недели.
Сухой остаток по объему (%)	35
Предельная величина ЛОС	ЛОС: (категория A/i) максимально допустимое содержание — 140 г/л (с 2010 года).

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

SOLID WB-L

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Бетон должен быть сухим и не моложе 4 недель.

Относительная влажность бетона — менее 97%.

Во время покраски и сушки:

температура воздуха, поверхности и краски — выше +10 °C,

относительная влажность воздуха — менее 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенные полы:

Цементные полы: Удалите цементное молочко с помощью шлифовальной машины. Удалите шлифовальную пыль.

Деревянные полы: Удалите всю грязь, пыль, жир и масло.

Ранее окрашенные полы: Вымойте поверхность с помощью очистителя Maalipesu, тщательно смойте водой и дайте высохнуть. Удалите старую, отслаивающуюся краску. Тщательно отшлифуйте поверхность и удалите шлифовальную пыль.

Грунтование

Бетонные полы:

Грунтуйте новые бетонные поверхности одним слоем Solid WB-L Primer или тем же грунтом, предварительно разбавленным водой на 10%.

Для нанесения используйте валик с коротким ворсом, а для небольших участков — синтетическую кисть.

Деревянные полы:

Наносите 1–2 слоя изоляционной грунтовки Multistop на необработанную древесину.

Для наилучшего изолирующего эффекта рекомендуется двукратное нанесение.

Грунтовка предотвращает появление потемнений и пятен от древесных смол и сучков, что особенно важно при обработке светлых пород дерева.

Окраска

Перед применением тщательно перемешайте краску.

Наносите 2–3 слоя неразбавленной Solid WB-L на загрунтованную поверхность.

Для работы используйте валик с коротким ворсом или синтетическую кисть на небольших участках.

Краска быстро сохнет, поэтому избегайте нахлёстов: работайте вдоль досок, по несколько штук за раз.

Подкрашивать можно только после полного высыхания поверхности.

Чтобы уменьшить скольжение, добавьте 1/3 литра порошка Liukueste на 10 литров краски.

Перемешайте вручную. Эту смесь применяйте для двух последних слоёв.

Можно обрабатывать всю поверхность пола или отдельные участки, например, ступени, нанося антискользящие полосы по краям.

Ремонтная окраска

Окрашивание в рамках технического обслуживания следует выполнять 1–3 слоями неразбавленного состава Solid WB-L.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.