




TIKKURILA

TAIKA GLAZE

ТАЙКА ОДНОЦВЕТНАЯ ПЕРЛАМУТРОВАЯ ЛАЗУРЬ

ТИП	Лессирующая, водоразбавляемая, колеруемая лазурь специального применения, придающая поверхности перламутровый эффект с блеском благородного металла.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для окрашенных акрилатной краской, например, интерьерной краской «Нагmony» стен внутри сухих помещений.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначена для нанесения по окрашенным акрилатной краской, например, интерьерной краской «Нагmony», стенам внутри сухих помещений. Так как лазурь полупрозрачная, цвет фоновой краски (например, краски «Нагmony») значительно влияет на конечный результат. Рекомендации по выбору цвета краски для фона находятся в справочнике и каталоге «Таика». Хорошее освещение подчеркивает перламутровый эффект.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ТАЙКА GLAZE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	База: HL и KL. Колеруется по справочнику и каталогу цветов «Таика».
Блеск	Полуглянцевый.
Расход	Ок. 8-12 м ² /л, в зависимости от способа нанесения.
Фасовка	0.9 л
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносите валиком с коротким ворсом. Поверхность можно декорировать декоративным валиком, кистью и др. т.п. инструментами.
Время высыхания	Следующий слой можно наносить через 24 часа. Поверхность полностью сухая приблизительно через 2 дня. Влажные и прохладные условия окраски, а также толстые слои лазури замедляют высыхание.
Плотность (кг/л)	Ок. 1,1 кг/л в зависимости от цвета.
Стойкость к мытью	Выдерживает легкую влажную уборку.
Термостойкость	+85°C, ISO 4211-3.
Сухой остаток по объему (%)	13
Хранение и транспортировка	Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ТАЙКА GLAZE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха и окрашиваемой поверхности во время нанесения и высыхания лазури должна быть не ниже +10 °С и относительная влажность воздуха – 30–70 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправить поверхность шпатлевкой серии «Presto». Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымыть поверхность разбавленным раствором «Maalipesu», затем тщательно промыть водой и дать просохнуть. Окрашенную твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпатлевкой серии «Presto», высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить.

Грунтование

Окраска фона:

Окрасить поверхность двумя слоями акрилатной краски компании Tikkurila, например, интерьерной краски «Harmony». При окраске применять валик с коротким ворсом, предназначенный для гладких поверхностей. Покрытие фона должно быть как можно глаже и ровнее, так как «Таика» не скрывает недостатки и неровности на поверхности, а, наоборот, даже подчеркивает их. Цвет фона влияет решающим образом на конечный результат, так как «Таика» полупрозрачна. В справочнике и каталоге «Таика» находятся рекомендации по выбору цвета для фона. Серебристый эффект достигается лучше всего на сером фоне, а золотистый – на желто-золотистом. С другой стороны, смело выбирая резко отличающийся от цвета лазури цвет для окраски фона, можно добиться действительно оригинального эффекта.

Окраска

Окраска сплошной поверхности стены:

Перед применением лазурь тщательно перемешать. Нанесите лазурь в достаточном количестве на участок шириной в один метр с помощью валика с коротким ворсом, предназначенного для окраски гладких поверхностей. Распределить с помощью валика длинными мазками по направлению снизу вверх, стараясь сделать поверхность как можно более гладкой. Стремиться к образованию по возможности самого мелкого рисунка от валика и к распределению одинакового количества лазури на всех участках поверхности. Используйте для границ малярный скотч и удалите скотч сразу после покраски.

В случае, если границу отводят кистью, рекомендуется сразу же отграничить небольшую полосу и незамедлительно после этого окрасить отграниченный участок валиком. Это делается для того, чтобы границы данного участка не остались видимыми. Максимально эффектный декор достигается нанесением лазури в два слоя.

Внимание! Для окраски больших ровных поверхностей рекомендуем обратиться к профессиональному маляру. Декоративную окраску может выполнить маляр-любитель.

Декоративная окраска:

За один прием рекомендуется окрашивать небольшой участок (1 м x 1 м). Нанести лазурь в достаточном количестве валиком с коротким ворсом, предназначенным для окраски гладких поверхностей. Незамедлительно после этого задекорируйте поверхность с помощью декоративного валика, кисти, губки или шпателя. Перед началом работ сделайте пробную выкраску на куске толстого картона или на другой пробной поверхности.

«Таика» прекрасно подходит также для окраски с помощью шаблонов.



ТАЙКА GLAZE

Очистка инструментов

Удалить оставшуюся лазурь с инструментов и промыть водой с мылом. Слегка затвердевшую лазурь удалить с помощью моющего средства «Pensselipesu».

Эксплуатация поверхности

Окрашенная поверхность достигает окончательной стойкости через месяц, в течение которого следует избегать очистки поверхности.

Поверхность очищать нейтральным моющим раствором (рН 6–8) с помощью мягкой тряпки и затем промыть водой, протереть сухой ветошью. Если необходимо очистить поверхность вскоре после окраски, выполняйте очистку без лишних усилий сухой или влажной мягкой губкой.

Ремонтная окраска

См. пункт «Ранее окрашенные поверхности». Покрытие из лазури можно перекрашивать водоразбавляемыми интерьерными красками Tikkurila.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.