



TIKKURILA

ТАЙКА PAINT

ТАЙКА ПЕРЛАМУТРОВАЯ КРАСКА

ТИП

Водоразбавляемая, колеруемая акрилатная краска, придающая поверхности перламутровый эффект с блеском благородного металла.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ


Применяется для декоративной окраски стен, мебели и предметов украшения интерьера.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначена для первичной и ремонтной окраски деревянных, древесностружечных, древесноволокнистых и металлических, а также бетонных и гипсокартонных поверхностей внутри помещений.

Можно использовать также для окраски поверхностей, ранее окрашенных алкидной или каталитической краской или лаком.

Хорошее освещение подчеркивает эффектность поверхности.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

ТАЙКА PAINT

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	HM BASE, KM BASE
Цвет	Золотистый и Серебристый. База: HM и KM Колеруется по справочнику и каталогу цветов «Таика». Цветовые каталоги: Taika Pearl Paint
Блеск	Полуглянцевый.
Расход	6-8 м ² /л.
Фасовка	HM BASE: 0.1 л, 0.9 л KM BASE: 0.1 л, 0.9 л
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится синтетической кистью, валиком, декоративным валиком, распылением под низким давлением. При распылении под низким давлением с боковым воздухом применять сопло 1,8 мм и разбавление водой ок. 40%. Внимание! При нанесении распылением обязательно провести пробную выкраску.
Время высыхания	На отлип – ок. 1 часа. Следующий слой можно наносить через 6–8 часов.
Плотность (кг/л)	1,1 кг/л (неколерованная).
Химическая стойкость	Выдерживает чистящие химикаты и слабые растворители, например, уайт-спирит.
Стойкость к мытью	Выдерживает более 5 000 проходов щеткой. Пятна кофе, чая и пр. очищать незамедлительно.
Термостойкость	+85°C, ISO 4211-3.
Сухой остаток по объему (%)	35
Предельная величина ЛОС	ЛОС (кат. А/л) макс. 200 г/л (2010 г.). Краска Taika Paint содержит ЛОС макс. 200 г/л.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



ТАЙКА PAINT

**Хранение и
транспортировка**

Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, защищенном от прямых солнечных лучей.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ТАЙКА PAINT

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха и окрашиваемой поверхности во время нанесения и высыхания лаза должна быть не ниже +10 °C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %. Сравнительно невысокая температура (например, +15 °C) и сравнительно высокая влажность (50–70 % RH) увеличивают время высыхания краски и облегчают работу с материалом.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Тщательно очистить поверхность от грязи и пыли для получения максимально лучшей адгезии.

Деревянные поверхности:

Загрунтовать поверхности грунтовкой «Otex Akva». Новые чистые поверхности, находящиеся в хорошем состоянии, можно окрасить напрямую перламутровой краской «Таика».

Металлические поверхности:

Загрунтовать противокоррозионной грунтовкой «Rostex Super Akva».

Стены:

При необходимости, выровнять поверхность шпатлевкой серии «Presto». Высохшую поверхность отшлифовать, пыль удалить. Загрунтовать поверхность, например, грунтовкой «Euro Primer». Окрасить поверхность 1–2 слоями акрилатной краски компании Tikkurila, например, интерьерной краски «Harmony».

Ранее окрашенные поверхности:

Вымыть поверхность разбавленным раствором «Maalipesu», затем тщательно промыть водой и дать просохнуть.

Деревянные поверхности: Удалить слабодержащуюся краску или лак скребком. Окрашенную твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выровнять быстрой шпатлевкой «Presto», высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить. Загрунтовать таким же образом, как неокрашенные поверхности. В случае, если поверхность окрашена нитроцеллюлозной краской или лаком, применять грунтовку «Otex».

Стены:

Окрашенную твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпатлевкой серии «Presto», высохшую поверхность отшлифовать. Пыль удалить. Загрунтовать таким же образом, как неокрашенные поверхности.

Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать.

Мебель: Наносите краску «Таика» синтетической кистью, валиком или распылением в два слоя. На большие участки краску рекомендуется сначала наносить валиком и потом разглаживать кистью. При этом применять качественную синтетическую кисть, так как перламутровый эффект красиво подчеркивается оставляемым щетиной кисти рисунком.

Декоративная окраска стен: Перламутровая краска дает самый выразительный эффект, когда ее наносят на отграниченные участки, причем применяемая для грунтования краска остается частично видной. Нанесите краску «Таика» валиком с коротким ворсом на участки размером примерно 1 м x 1 м, а затем, при желании, незамедлительно производить декоративную отделку при помощи декоративного валика, кисти или губки. Перед началом работ сделайте

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ТАЙКА PAINT

пробную выкраску на куске толстого картона или на другой пробной поверхности. Используйте для границ малярный скотч и удалите скотч сразу после покраски. Удалить ленту сразу после окраски. В случае, если границу отводят кистью, рекомендуется отграничить небольшую полосу и сразу после этого окрасить отграниченную часть валиком. Это делается для того, чтобы границы выделенного участка не остались видимыми. Наносить краску «Таика» двумя слоями, а при декоративной окраске большой поверхности – одним слоем. Краска отлично подходит для шаблонной окраски.

Очистка инструментов

Убрать лишнюю краску с инструмента. Рабочие инструменты промыть водой с мылом.

Эксплуатация поверхности

Заданный уровень стойкости покрытия к мытью достигается через 4 недели. В течение указанного периода избегать очистки поверхности.

При необходимости не ранее, чем через 1 месяц с момента покраски очистите поверхность нейтральным (pH 6 – 8) раствором моющего средства с использованием мягкой щетки или губки. Если необходимо очистить поверхность вскоре после окраски, выполняйте очистку без лишних усилий сухой или влажной мягкой губкой.

Ремонтная окраска

См. пункт «Ранее окрашенные поверхности». Окрашенную краской «Таика» мебель можно перекрасить краской «Helmi», а стены – водоразбавляемыми интерьерными красками Tikkurila.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.