

# Темарпиме ЕЕ


## ОПИСАНИЕ

Быстровсыхающая однокомпонентная антикоррозионная специальная грунтовка.

## СВОЙСТВА

- Используется на поверхностях, где требуются хорошие антикоррозионные свойства.
- Рекомендуемое использование включает в себя как новую, так и ремонтную окраску контейнеров, сельскохозяйственной техники и других стальных конструкций.
- Обладает хорошей адгезией к различным видам поверхностей таких как сталь, алюминий и оцинкованная сталь.
- Короткое время межслойной выдержки.
- Подходит для грунтования поверхностей, подвергающихся после грунтования сварке или газопламенной резке, так как краска сгорает незначительно и остатки легко удаляются, например, стальной щеткой.
- Можно применять также без покрывной краски для окраски стальных конструкций, эксплуатируемых в сухих помещениях.

Рекомендуется также для грунтования наружных (выше ватерлинии) и внутренних поверхностей судов и наружных поверхностей резервуаров, стальных конструкций, сельхозтехники и строительной техники и других поверхностей, от которых требуются отличные антикоррозионные свойства и хорошая адгезия.



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Доля нелетучих веществ 47±2%  
(Сухой остаток) по объему (%)

Доля нелетучих веществ 65±2%  
(Сухой остаток) по массе (%)

Плотность 1.3 кг/л

Рекомендуемая толщина пленки и теоретический расход

Рекомендуемая толщина пленки		Теоретический расход
Мокрый слой	Сухой слой	
85 мкм	40 мкм	11.7 м <sup>2</sup> /л
130 мкм	60 мкм	7.8 м <sup>2</sup> /л

## Темариме ЕЕ

Данные приведены для неразбавленной краски (при добавлении разбавителя толщина мокрой пленки увеличивается). Практический расход зависит от толщины слоя, метода и условий нанесения, шероховатости поверхности и формы изделия, квалификации маляра и других факторов.

### Время высыхания

Показатель (при ТСП=50 мкм)	Температурный режим		
	+10°C	+23°C	+35°C
Сухая «от пыли», спустя	1 ч	15 мин	10 мин
Сухая «на ощупь», спустя	3 ч	1 ч	30 мин
Межслойная выдержка	4 ч	45 мин	30 мин
Полное отверждение 30 мин/120°C			

Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха, вентиляции и других факторов.

### Внешний вид

Матовый

### Цвет

Красный железистоокисный (TVT 4000), серый (TVT 4001)

# Temaprime EE

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Подготовка поверхности</b>	<p>Поверхность необходимо очистить соответствующим методом от накопившихся загрязнений – масел, солей, смазочных материалов и т.п. (ISO12944). Устранить дефекты металла.</p> <p>Стальная поверхность: обработка абразивоструйной очисткой до степени – не менее Sa2½ (ISO 8501-1). Если абразивоструйная очистка исключена, рекомендуется произвести фосфатирование холоднокатанной стальной поверхности для улучшения адгезии.</p> <p>Оцинкованная поверхность: легкая абразивоструйная очистка с применением минерального абразива, например кварцевого песка, до степени очистки - SaS (SFS5873). Если легкая абразивоструйная очистка исключена, поверхность следует отшлифовать вручную или промыть моющим средством Panssaripesu.</p> <p>Горячеоцинкованная поверхность: см. отдельную инструкцию по обработке и нанесению.</p> <p>Алюминиевая поверхность: легкая абразивоструйная очистка с применением неметаллического абразива до степени очистки - SaS (SFS 5873). Если легкая абразивоструйная очистка исключена, поверхность следует отшлифовать вручную или промыть моющим средством Maalipesu.</p> <p>Загрунтованная поверхность: окрашиваемая поверхность должна быть сухой, очищенной от пыли, грязи, посторонних включений и от непрочно держащихся участков старого покрытия. При необходимости придать поверхности шероховатость.</p> <p>Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (ISO 12944-4).</p>
<b>Рекомендуемые грунтовки</b>	Temaprime EE.
<b>Рекомендуемые финишные покрытия</b>	Temalac AB 70,, Temalac FD 20, Temalac FD 50, Temalac FD 80, Temalac ML 90, Fontecryl 25.  Temalac AB 70, Temalac FD 20, Temalac FD 50, Temalac FD 80, Fontecryl 25, Temalac ML 90
<b>Условия при нанесении</b>	Все окрашиваемые поверхности должны быть сухими. При нанесении материала и отверждении покрытия температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5 °С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура окрашиваемой поверхности должна быть как минимум на 3 °С выше температуры «точки росы».
<b>Нанесение</b>	Безвоздушное распыление: в зависимости от температуры компонентов (основы, отвердителя и растворителя) и от необходимой рабочей вязкости, краска разбавляется на 0-5%. Диаметр сопла: 0.011"-0.015" (угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции) Давление: 120-160 бар  Нанесение кистью: применяется при полосовом окрашивании кромок, сварных швов, возможных щелей, головок заклепок, болтов и труднодоступных мест, а также при ремонтной окраске небольших локальных участков окрашиваемой поверхности
<b>Разбавитель</b>	Thinner 1006, Thinner 1053



## Temaprime EE

Очистка инструментов Thinner 1006

ЛОС Содержание летучих органических соединений составляет 470 г/л. Содержание ЛОС в краске (разбавленной на 5% по объему) составляет 499 г/л.

**ОХРАНА ТРУДА** Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.