



TIKKURILA

TUNTO HIENO

ТУНТО ХИЕНО МЕЛКОЗЕРНИСТОЕ ПОКРЫТИЕ

ТИП

Водоразбавляемое акрилатное покрытие.

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется для окраски стен и потолков внутри сухих помещений.

**ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначено для новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных и кирпичных поверхностей, древесноволокнистых, древесностружечных и гипсовых плит для создания структурной поверхности. Можно наносить также и на поверхности потолков.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

TUNTO HIENO

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	AP BASE
Цвет	AP и C. Колеруется по каталогу «Tunto». Окончательное восприятие цвета зависит от освещения и структуры поверхности покрытия. Перед колеровкой тщательно перемешать.
Блеск	Глубокоматовая.
Расход	1-9 м ² /л, зависит в значительной степени от способа нанесения – при нанесении толстого слоя валиком 1-1,5 м ² /л – при нанесении тонкого слоя валиком 4-5 м ² /л – при декорировании кистью 2-2,5 м ² /л – при декорировании толстым слоем обойным шпателем 2-2,5 м ² /л – при декорировании тонким слоем стальным шпателем 7-9 м ² /л
Фасовка	2,7 л, 9 л
Разбавитель	Вода
Способ нанесения	Наносите валиком и декорировать, например, с помощью широкой кисти, обойного шпателя, жесткой щетки или специального валика для декорирования.
Время высыхания	1-5 часов в зависимости от толщины слоя.
Плотность (кг/л)	1,0 кг/л.
Термостойкость	80°C, ISO 4211-3
Сухой остаток по объему (%)	53
Хранение и транспортировка	Защищать от мороза. Хранить в сухом и прохладном месте, плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

TUNTO HIENO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5°C и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Новая неокрашенная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выправить неровности подходящей легкой шпатлевкой серии «Presto». Загрунтовать грунтовкой «Euro Primer». Окрасить 1–2 слоями заколерованной в цвет покрытия краской «Harmony».

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность моющим средством «Maalipesu», затем тщательно промыть чистой водой. Неровности на поверхности выровнять соответствующей шпатлевкой серии «Presto». Всю поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. Окрасить 1 слоем заколерованной в цвет покрытия краской «Harmony» в случае, если разница в оттенке между подложкой и покрытием значительная.

Окраска

Перед применением декоративное покрытие тщательно перемешать. Наносить валиком. Для отделки поверхности использовать широкую кисть, обойный шпатель, жесткую щетку или специальный валик для декорирования. Наносить покрытие на стены равномерно толстым слоем на участок площадью около 1 м² и незамедлительно производить финишную отделку. Избегать нанесения слишком толстых слоев из-за опасности появления трещин на сухой поверхности. Во избежание различий в оттенке смешать в одной емкости достаточное количество покрытия одной партии изготовления.

Очистка инструментов

Неизрасходованное покрытие убрать с рабочих инструментов обратно в банку, чтобы избежать засорения канализации. Рабочие инструменты промыть водой с мылом.

Эксплуатация поверхности

Очищать поверхность сухой очисткой, используя пылесос. Заданный уровень стойкости покрытия к очистке достигается через 4 недели, поэтому ранее этого срока рекомендуется бережно производить очистку поверхности.

Ремонтная окраска

Для получения гладкой поверхности перед нанесением краски или структурного покрытия необходимо произвести полное выравнивание соответствующей шпатлевкой серии Presto. Затем см. пункт «Предварительная подготовка. Новая неокрашенная поверхность».

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.