



TIKKURILA

UNICA ULKOKALUSTEMAALI

УНИКА УЛКОКАЛУСТЭМААЛИ

ТИП

Алкидная краска.

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначена для окраски мебели, машин и оборудования, транспортных средств, лодок, рабочих инструментов и т.д.

**ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений. Применима также по многим пластмассовым поверхностям, например, для окраски лодок из стекловолокна и пластмассы (не для подводных частей). См. инструкцию по применению. Износостойкость Хорошая.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

UNICA ULKOKALUSTEMAALI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
База	A BASE, C BASE
Цвет	Белый (База А) и Бесцветный (База С). Колеруется в 2436 цвета каталога Tikkurila «Symphony», по коллекции Tikkurila «Почувствуй цвет», а также коллекции готовых цветосочетаний Tikkurila «Красивый Дом для интерьеров». Для колеровки воспользуйтесь компьютерной колеровкой Tikkurila. Во избежание различий в оттенке используйте краску одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество краски в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. База «А» также может использоваться в качестве белой краски. База «С» используется только в колерованном виде! Колерованная краска обмену не подлежит.
Блеск	Полуглянцевая.
Расход	По гладкому дереву 10-12 м ² /л, по металлу и пластмассе 12-14 м ² /л.
Фасовка	A BASE: 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л C BASE: 0,225 л, 0,9 л, 2,7 л 0,225 л, 0,9 л и 2,7 л.
Разбавитель	White Spirit 1050, Lakkabensiini 1050 и растворитель для распыления Ruiskuohenne 1032.
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением или валиком (с коротким ворсом). При распылении под высоким давлением применять сопло 0,009"-0,013", т.е. 0,230-0,330 мм и разбавить краску на 5-20 % по объему. При нанесении под низким давлением применять сопло диаметром 1,4-1,8 мм и разбавить краску на 25-35 % по объему (ДИН4 18-25 сек.). При нанесении краски распылением толщина сухой пленки не должна превышать 40 мкм.
Время высыхания	От пыли 2 ч. Для нанесения следующего слоя -16 ч. На высыхание влияют относительная влажность воздуха, температура, воздухообмен и толщина пленки.
Плотность (кг/л)	0,9-1,2 кг/л в зависимости от цвета.
Атмосферостойкость	Хорошая.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

UNICA ULKOKALUSTEMAALI

Химическая стойкость	Выдерживает чистящие химикаты, слабые щелочи и кислоты. Устойчива к скипидару, уайт-спириту и денатурату. Не выдерживает сильных растворителей, как например, нитрорастворителей. Выдерживает смазочные масла и консистентные смазки. Брызги топлива незамедлительно стереть.
Стойкость к мытью	Хорошая при применении обычных моющих средств.
Термостойкость	120 °С, светлые цвета в некоторой мере желтеют при температуре выше 80 °С.
Светостойкость	Хорошая.
Сухой остаток по объему (%)	42
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5°С, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неплотно закрытой или неполной таре свойства продукта могут изменяться. Выдерживает транспортировку при низких температурах.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

UNICA ULKOKALUSTEMAALI

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура должна быть не ниже +5 °С и относительная влажность воздуха – не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Очистить неокрашенные деревянные и металлические поверхности от грязи, пыли, масла и жира. Возможную белую ржавчину удалить щеткой с оцинкованной поверхности. Пластмассовую поверхность протереть растворителем, например, Растворителем 1029 или другим денатурированным этиловым спиртом (например, Синолом). Поверхность отшлифовать и пыль удалить. Из-за специфичного характера пластмасс разного типа до окраски всей поверхности рекомендуется проверить воздействие растворителя и адгезию краски на небольшом участке. Деревянные поверхности загрунтовать грунтовкой "Еху" или "Отекс". Металлические поверхности загрунтовать противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер". До грунтования алюминиевые поверхности следует зашкурить.

Ранее окрашенная поверхность:

Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой и дать просохнуть. Отслаивающуюся краску удалить скребком. Всю поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. Неровности выправить шпатлевкой "Лаккакитти". Заделанные участки отшлифовать и пыль удалить. Находящиеся в плохом состоянии деревянные поверхности загрунтовать грунтовкой "Еху" или "Отекс", а металлические поверхности – противокоррозионной грунтовкой "Ростекс Супер". При покрывной окраске ярким красным, желтым или оранжевым тонами для деревянных поверхностей заколеровать грунтовку Еху или Отекс в тот же тон, а для оцинкованных, алюминиевых или стальных поверхностей применять грунтовку Ростекс Супер светло-серого цвета.

Окраска

Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости, для нанесения кистью разбавить "Уайт-спиритом 1050", а для распыления – "Растворителем 1032". Наносить краску кистью, валиком или распылением в 1–2 слоя.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или моющим средством Tikkurila «Penssellipesu».

Эксплуатация поверхности

Избегать применения моющих средств и сильной очистки свежеекрасочной поверхности, так как свежее покрытие достигает своей окончательной твердости и стойкости в течение ок. одного месяца после окраски. В случае необходимости, для очистки покрытия в данный период можно применить легкую очистку влажной мягкой тканью.

Примерно через месяц после окраски готовое покрытие можно очищать нейтральными (pH 6–8) моющими средствами с помощью мягкой ткани или губки. Особенно грязные поверхности можно очищать слабыми щелочными моющими средствами (pH 8–10). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.