



TIKKURILA

VALTTI EXPERT AKVA

ВАЛТТИ ЭКСПЕРТ АКВА

ТИП

Высокоэффективная декоративно-защитная лазурь.

**ОБЛАСТЬ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Предназначена для отделки и защиты вертикальных деревянных поверхностей из вагонки, бруса, строганных и пиленых дощатых фасадов, а также балок, перил, откосов, подверженных атмосферной нагрузке. Позволяет существенно продлить срок службы древесины и придает ей декоративный эффект, сохраняя ее структуру. Защищает от атмосферных нагрузок, замедляя воздействие влаги, УФ-излучения, синевы и плесени. Для максимально эффективной защиты необходимо комплексное использование биозащитной грунтовки Tikkurila Valtti Expert Base и лазури Tikkurila Valtti Expert Akva, особенно для нижних венцов зданий. Бесцветную лазурь рекомендуется использовать только в колерованном виде.

**ОБЪЕКТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ**

Вертикальные деревянные поверхностей из вагонки, бруса, строганные и пиленые дощатые фасады, а также балки, перила, откосы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

VALTTI EXPERT AKVA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
База	EP BASE
Цвет	Колеруется по каталогу Tikkurila «Valtti». Во избежание различий в оттенке используйте лазурь одной партии. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. Бесцветную лазурь рекомендуется использовать только в колерованном виде. 7 готовых цветов: сосна, палисандр, тик, белый дуб, рябина, орегон. Цвет стикера на упаковке может отличаться от цвета продукта в таре, а также цвета готового покрытия. Восприятие цвета зависит от типа поверхности, ее цвета, пористости, а также от степени блеска, количества слоев и способа нанесения. Для более точного определения цвета готового покрытия рекомендуется ориентироваться на рекламные материалы Tikkurila, представленные в точке продажи.
Блеск	Полуматовый.
Расход	7–10 м ² /л по строганной поверхности; 5–7 м ² /л по пиленой поверхности древесины.
Фасовка	EP BASE: 0.9 л, 2.7 л, 9 л Not a base paint item: 0.9 л, 2.7 л, 9 л
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью, валиком, губкой или распылением.
Время высыхания	2 часа, следующий слой можно наносить через 4 часа. Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
Плотность (кг/л)	1,01 - 1,05 кг/л.
Сухой остаток по объему (%)	Около 24% в зависимости от цвета.
Предельная величина ЛОС	Valtti Expert Akva содержит VOC (ЛОС) макс. 130 г/л
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре не ниже 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. Гарантийный срок хранения в заводской не вскрытой упаковке - 2 года.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

VALTTI EXPERT AKVA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и чистой. Влажность древесины должна быть ниже 20%, оптимальным условием является влажность 4%. Во время окраски и высыхания температура воздуха должна быть не ниже 5°C, а относительная влажность воздуха – не выше 80%. Окрасочные работы лучше всего выполнять в безветренный облачный день при температуре 10-20°C. Не рекомендуется производить окраску, если ожидается выпадение осадков (дождь, роса) в течение суток после окрашивания. При влажности выше допустимой высыхание лазури значительно ухудшается, возможна конденсация влаги и выпадение росы на свежеекрашенную поверхность, что может привести к появлению дефектов пленки, например, снижению блеска. Не рекомендуется производить окраску под прямым воздействием солнечных лучей, либо на нагретые поверхности, так как это приведет к нежелательно быстрому высыханию лазури.

Средний прогнозируемый срок службы покрытий, обработанных в системе с биозащитной грунтовкой Valtti Expert Base, составляет до 9 лет при строгом соблюдении технологии нанесения и эксплуатации в условиях открытой атмосферы умеренного климата (Протоколы климатических испытаний размещены на сайте www.tikkurila.ru). В светлых оттенках, а также в случае эксплуатации покрытия на южной или юго-западной стороне, долговечность покрытия может быть значительно меньше 9 лет. В данном случае дополнительную защиту может обеспечить нанесение продукта не менее чем в 3 слоя.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Поверхность тщательно очистить от загрязнений и пыли, посторонних включений. Загрязненные и покрытые плесенью участки промыть раствором Tikkurila Homeenpoisto, соблюдая инструкцию по применению. Перед обработкой свежего бруса необходимо убедиться в том, что соблюдены сроки выдержки и усадки материала. Обязательным этапом перед окраской является шлифовка бруса. Далее необходимо грунтовать поверхность в наиболее ранней стадии строительства биозащитной грунтовкой Tikkurila Valtti Expert Base, которую также рекомендуется использовать для «консервации» древесины перед последующей окраской. Особенно тщательно следует грунтовать торцевые концы деревянных конструкций, места стыков и все поверхности, подвергающиеся сильной нагрузке. Следует учитывать, что биозащитная грунтовка не защищает поверхность от разрушающего воздействия УФ-излучения.

Не обрабатывать мерзлую древесину. Металлические детали (гвозди, скобы и др.) следует предварительно обработать антикоррозионным составом.

Ранее окрашенные поверхности:

С ранее окрашенной поверхности полностью удалить предыдущее лакокрасочное покрытие. Поверхность отшлифовать, пыль удалить. Очистить поверхность от грибка, гнили и плесени. При необходимости промыть ее раствором Tikkurila Homeenpoisto, соблюдая инструкцию по применению. Старое покрытие можно удалить механическим способом, например, с помощью жесткой щетки или пескоструйкой, или подходящим химическим средством. С точки зрения сохранения строения древесины химическое удаление более предпочтительно. Очищенную до чистой древесины поверхность грунтовать биозащитной грунтовкой Tikkurila Valtti Expert Base. Не обрабатывать мерзлую древесину.

Окраска

Лазурь перед применением тщательно перемешать. Наносить в 2-3 слоя кистью, валиком, губкой или краскораспылителем по направлению волокон древесины ровно и непрерывно по всей длине доски или нескольких досок одновременно, во избежание образования видных стыков. Следует избегать нанесения слишком толстых слоев. Торцевые концы древесины обработать особенно тщательно. Рекомендуется начинать окраску с торцов, поскольку именно таким образом влага быстрее всего впитывается в древесину. После нанесения первого слоя рекомендуется провести легкую шлифовку поверхности для удаления поднявшихся волокон древесины. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество лазури в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на ее эксплуатацию. Мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

VALTTI EXPERT АКВА

Очистка инструментов

После окончания работ инструменты очистить водой.

Эксплуатация поверхности

В нормальных условиях свежееокрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно подвергать легкой очистке мягкой щеткой или влажной тряпкой. Загрязненную поверхность можно очищать моющим раствором не ранее, чем через месяц. После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.

Окружающая среда и безопасность

Лазурь пожаро- и взрывобезопасна, не имеет неприятного запаха. Избегать попадания в глаза, при попадании промыть большим количеством воды. Хранить в недоступном для детей месте. Проводить работы в проветриваемом помещении. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Не смешивать с другими антисептиками, лаками, красками и растворителями. Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Пустые, сухие банки можно утилизировать с бытовыми отходами. Жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.