

TIKKURILA

VALTTI PLUS POHJUSTE

ПОЛУПРОЗРАЧНОЕ ГРУНТОВОЧНОЕ МАСЛО ДЛЯ НАРУЖНОЙ ДРЕВЕСИНЫ

ТИП

Прозрачное грунтовочное масло для защиты наружных деревянных поверхностей.
Глубоко проникает в древесные волокна, обеспечивая отличную защиту от впитывания влаги, включая торцы и соединения.
Снижает риск растрескивания древесины и лакокрасочного покрытия.
Обеспечивает высокую долговечность при использовании с наружными лазурями или красками Tikkurila.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Все деревянные конструкции, подлежащие обработке лессирующими составами или красками (за исключением поверхностей, предназначенных для обработки древесными маслами или красителями типа "шведский красный").
Используется для наружных деревянных элементов.
Подходит для деревянных компонентов, не находящихся в прямом контакте с почвой или водой.
Всегда следует применять в сочетании с лессирующим составом или краской.

ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ

Подходит для пиленой и строганой древесины, бревен, термически обработанной и пропитанной древесины перед нанесением наружного покрытия.

EPD Verified

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

VALTTI PLUS POHJUSTE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход	4-8 м²/л – по пиленным поверхностям; 8-12 м²/л – по строганным поверхностям.
Разбавитель	Не колеруется
Способ нанесения	Кисть или распылитель. Наносите тонкими слоями в количестве, которое легко впитывается в древесину. Грунтовочное масло быстро высыхает. Работайте кистью быстро, не задерживаясь подолгу на одном участке.
Время высыхания	Становится сухим на ощупь примерно через полчаса. Финишное покрытие можно наносить спустя 24 часа.
Плотность (кг/л)	Ориентировочная плотность: 1,0 кг/л по стандарту ISO 2811.
Сухой остаток по объему (%)	6
Хранение и транспортировка	Защищать от замерзания. Неплотно закрытая или неполная тара плохо переносит длительное хранение.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

VALTTI PLUS POHJUSTE

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой.
Температура воздуха во время нанесения и сушки — не ниже +5 °C,
относительная влажность — менее 80%.
Не используйте продукт во время дождя или если ожидаются осадки в течение следующих 24 часов.

Предварительная подготовка

Удалите грязь, плесень и рыхлый материал с поверхности, подлежащей обработке. Загрязнённые и поражённые плесенью участки промойте средством Tikkurila Homeenpoisto согласно инструкции по применению.
Защитите другие поверхности и растения от попадания грунтовки. Перед обработкой накройте все ёмкости с водой.

Нанесение

Обрабатывайте деревянные поверхности Valtti Plus Pohjuste как можно раньше, на начальном этапе строительства.
Наносите грунтовочное масло кистью или методом распыления.
Перед применением тщательно перемешайте. Используйте продукт в хорошо проветриваемом помещении.
Убедитесь, что масло впитывается в древесину и не образует плёнки.
При распылении обязательно растушуйте состав кистью.
Особое внимание уделяйте обработке торцевых срезов древесины.
Финишное покрытие (например, окраска) наносите как можно скорее,
но не ранее чем через 24 часа после нанесения грунтовки.
Если финишная обработка откладывается — повторно загрунтуйте поверхность.
Обработанную поверхность необходимо поддерживать в хорошем состоянии.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ТОО Тиккурила • 050062 • г.Алматы, ул. Кабдолова, 16 • Тел: +7 (727) 333 58 88 • info.kz@tikkurila.com