



## TIKKURILA МОЮЩАЯСЯ ПОЛУМАТОВАЯ КРАСКА

<b>ТИП</b>	Водоземulsionная акрилатная латексная отделочная краска для использования на стенах и потолках внутренних помещений.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Стены и потолки во внутренних помещениях, где требуется высокая устойчивость к мытью и износу, например, на кухнях, в холлах и на лестничных клетках. Краска содержит средство против плесени, что позволяет использовать ее в помещениях с повышенной влажностью, например, в ванных комнатах. Подходит для общественных помещений, например, вестибюлей, больничных коридоров, палат для пациентов и других поверхностей, подвергающихся более высоким, чем обычно нагрузкам.
<b>ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ</b>	Окраска внутренних поверхностей из бетона, штукатурки, шпатлевки, кирпича, картона, ДСП и древесноволокнистых плит. Подходит как для новых, так и для ранее окрашенных поверхностей.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Цвет</b>	Может быть окрашена в цвета Tikkurila
<b>Расход</b>	Теоретическое покрытие: 8-12 м <sup>2</sup> /л. Практическое покрытие зависит от метода нанесения, условий, формы и шероховатости обрабатываемой поверхности.
<b>Способ нанесения</b>	Кисть, валик или распылитель. Разбавление: при необходимости разбавление водой до 5%.
<b>Время высыхания</b>	Обычно высыхает на отлип через два часа и доступна для повторного покрытия через четыре часа. Окончательная твердость достигается через 2-3 дня.
<b>Плотность (кг/л)</b>	1,2 кг/л, ISO 2811
<b>Химическая стойкость</b>	Устойчива к растворителям, например, уайт-спириту
<b>Стойкость к мытью</b>	Очень хорошая. Выдерживает также мытье мощными и дезинфицирующими средствами, используемыми в больницах
<b>Стойкость к мокрому истиранию</b>	SFS-EN 13300 Класс I, ISO 11998
<b>Термостойкость</b>	85°C (ISO 4211-2 и ISO 4211-3)
<b>Сухой остаток по объему (%)</b>	40
<b>Предельная величина ЛОС</b>	(кат. A/a) 30 г/л (2010) Продукт содержит не более 30 г/л ЛОС.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

### Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура воздуха не менее +5 °С и относительная влажность воздуха ниже 80%.

### Предварительная подготовка

Неокрашенная поверхность:

Удалите грязь и пыль с неокрашенных поверхностей. При необходимости заполните отверстия и трещины подходящим наполнителем Tikkurila Presto. Отшлифуйте наполнитель и удалите шлифовальную пыль. Покройте универсальной грунтовкой Feelings.

Ранее окрашенная поверхность:

Промойте ранее окрашенные поверхности чистящим средством (Maalipesu) в соответствии с инструкциями по применению и дайте высохнуть. Удалите рыхлую, шелушащуюся краску скребком. Отшлифуйте твердые, глянцевые поверхности до матового состояния и удалите шлифовальную пыль. Заполните отверстия и трещины подходящим наполнителем Tikkurila Presto. Отшлифуйте наполнитель и удалите шлифовальную пыль. При необходимости покройте универсальной грунтовкой Feelings.

### Окраска

Перед использованием хорошо перемешайте краску Feelings Extra Durable. Нанесите два финишных слоя кистью, валиком или спреем.

### Эксплуатация поверхности

Очистите поверхности нейтральным моющим средством (pH 6-8) с помощью мягкой щетки, губки или ткани не ранее, чем через 1 месяц после покраски. Очень грязные поверхности можно очистить слегка щелочным моющим средством (pH 8-10), например, с помощью чистящей салфетки или губки. Тщательно промойте поверхности после очистки. Следуйте инструкциям производителя моющего средства по разведению.

Покрытие достигает своей окончательной твердости и долговечности через один месяц при нормальных условиях, поэтому в течение этого времени с поверхностями следует обращаться осторожно. Если поверхности необходимо очистить вскоре после отделки, аккуратно очистите их мягкой щеткой или влажной чистящей тканью.

### Ремонтная окраска

Поверхности, окрашенные Feelings Extra Durable, могут быть повторно покрыты такой же водной краской. См. подготовку.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.