



TIKKURILA
ПОЛНОСТЬЮ МАТОВАЯ ИНТЕРЬЕРНАЯ КРАСКА

ТИП	Водоземulsionная акрилатная краска
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Для использования на стенах и потолках внутренних помещений.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Полностью матовая водоземulsionная акрилатная краска со слабым запахом для использования на стенах и потолках внутренних помещений. Обладает хорошей устойчивостью к моющим средствам. Подходит для штукатурки, бетона, обработанного наполнителем, кирпича, картона, а также для гипсокартонной плиты, древесно-стружечной плиты и древесноволокнистых плит. Подходит для новых и ранее окрашенных поверхностей. Не подходит для покраски дверей или мебели.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Расход	10-12 м ² /л для непоглощающих поверхностей 8-9 м ² /л для поглощающих поверхностей Вышеуказанное следует использовать в качестве ориентира, поскольку фактические скорости растекания будут зависеть от многих факторов, включая текстуру, пористость и способ нанесения.
Способ нанесения	Кисть, валик или распылитель. Для безвоздушного распыления используйте наконечник 0,017 – 0,021 дюйма. Разбавление: при необходимости разбавление водой до 10%.
Время высыхания	Обычно высыхает на отлип через ½ часа и доступна для повторного покрытия через 1-2 часа.
Плотность (кг/л)	Прибл. 1,3 кг/л, в зависимости от оттенка, ISO 2811
Химическая стойкость	Устойчива к чистящим химическим веществам и слабым растворителям, таким как уайт-спирит
Стойкость к мокрому истиранию	Устойчивость к мокрому истиранию SFS-EN 13300 класс I (ISO 11998)
Термостойкость	85°С, ISO 4211-2 и ISO 4211-3
Сухой остаток по объему (%)	40
Предельная величина ЛОС	(кат. A/a) 30 г/л (2010) Продукт содержит не более 30 г/л ЛОС

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Все окрашиваемые поверхности должны быть сухими, температура воздуха не менее +5 °С и относительная влажность воздуха ниже 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Удалите всю грязь и пыль. При необходимости заглавьте поверхность подходящим наполнителем Tikkurila Presto и отшлифуйте высушенную поверхность. Удалите шлифовальную пыль. Заполните, например, универсальной грунтовкой Feelings.

Окраска

Хорошо перемешайте интерьерную краску Feelings перед использованием и при необходимости разбавьте водой. Нанесите один или два слоя валиком, кистью или распылителем.

Эксплуатация поверхности

Не ранее чем через 1 месяц после нанесения:

Поверхности можно очистить сухой щеткой, шваброй или тканью. Загрязненные поверхности можно очистить нейтральным моющим средством (рН 6-8) с помощью влажного чистящего оборудования.

После очистки поверхность не должна оставаться влажной. Следуйте инструкциям производителя для моющего раствора.

Покрытие достигнет своей окончательной твердости и долговечности в нормальных условиях через 1 месяц, поэтому в течение этого времени с поверхностями следует обращаться осторожно. Если поверхности необходимо очистить вскоре после обработки, используйте сухую или влажную ткань или швабру.

Ремонтная окраска

Поверхности, обработанные интерьерной краской Feelings, можно поддерживать с помощью интерьерной краски Feelings или аналогичной краски на водной основе.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.