



TIKKURILA
SUPI ARCTIC
СУПИ АРКТИК

ТИП	Акрилатный защитный состав.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Предназначен для защиты деревянных поверхностей во влажных помещениях. Содержит противогрибковый компонент. Образует грязе- и водоотталкивающую поверхность. Применять для обработки деревянных поверхностей согласно инструкции по применению.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для обработки стен и потолков, в особенности, в парильне, душевой и раздевалке бани. Не применять для обработки полков бани.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

SUPI ARCTIC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	
База	EP BASE
Цвет	Бесцветный (База EP). Колеруется по каталогу Tikkurila «Arctic». Для колеровки воспользуйтесь компьютерной колеровкой Tikkurila. Во избежание различий в оттенке используйте лазурь одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество лазури в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. Лазурь использовать только в колерованном виде!
Блеск	Полуматовая.
Расход	8–12 м ² /л.
Фасовка	0.9 л, 2.7 л
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносится кистью или аппликатором Tikkurila.
Время высыхания	От пыли – около 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2-3 часа. Поверхность готова к эксплуатации через 2 суток. На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности, а также толщина слоя.
Плотность (кг/л)	1,0 кг/л.
Сухой остаток по объему (%)	17
Хранение и транспортировка	В плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неполной таре свойства продукта могут измениться.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

SUPI ARCTIC

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть не ниже + 5 °С и относительная влажность – не выше 80 %.

Предварительная подготовка

Новая, необработанная поверхность:

Очистить поверхность от грязи и пыли. Слегка увлажнить пульверизатором, дать высохнуть и отшлифовать поднявшиеся волокна. Пыль от шлифовки удалить.

Ранее обработанная или старая, загрязненная поверхность:

Очистить моющим средством Tikkurila «Supi Saunapesu» в соответствии с инструкцией по применению, тщательно промыть водой и дать высохнуть. Удалить посторонние включения скребком и/или стальной щеткой. Если на поверхности дерева останется явная пленка, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки.

Окраска

Состав тщательно перемешать перед применением, а также периодически перемешивать во время работ.

Обработка стен парилен:

Нанести колерованный состав Tikkurila «Supi Arctic» одним слоем или двумя слоями разбавленного на 50 % водой, таким образом, следы от кисти будут менее заметными.

Обработка стен душевых и раздевалок:

Наносить колерованный состав Tikkurila «Supi Arctic» двумя слоями. При нанесении первого слоя защитный состав разбавить водой до 20 %, а второй слой наносить неразбавленным.

Рекомендуется сделать пробную выкраску на отдельной доске для проверки цвета. Цвет разбавленного состава более светлый и более прозрачный по сравнению с выкраской каталога. На окончательный цвет обработанной поверхности влияют порода, твердость и первоначальный цвет древесины, количество нанесенных слоев. Поверхность целесообразно обрабатывать непрерывно от края до края, а при обработке больших панельных поверхностей – 1–2 панели за раз во избежание разницы в оттенке. Для придания полкам такого же цвета, но без перламутрового эффекта, заколеруйте воск Tikkurila «Supi Saunavaaha» по каталогу Tikkurila «Arctic».

Перед эксплуатацией нагрейте баню, а затем хорошо проветрите.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой с мылом (или однотипным моющим средством) и тщательно прополоскать водой. Для удаления затвердевшего материала рекомендуется применять моющее средство для кистей Tikkurila «Penssellipesu».

Эксплуатация поверхности

Покрытие достигает своей износостойкости в течение примерно одного месяца после обработки. Избегать очистки поверхности в данный период.

Очищать поверхность средством Tikkurila «Supi Saunapesu» (0,1-0,2 л средства на 5 л воды).

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не несем ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.