

## Temafloor 220W Primer

### ОПИСАНИЕ

Двухкомпонентный эпоксидный лак, не содержащий растворителей.

### СВОЙСТВА

- Для грунтования новых и старых бетонных полов перед нанесением покрытий серии Tikkurila Temafloor и стяжек
- Выдерживает воздействие масел и жиров
- Подходит для грунтования влажных бетонных поверхностей (относительная влажность бетона выше 97%).



### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Доля нелетучих веществ (Сухой остаток) по объему (%)** Ок. 100 % по объему.

**Плотность** 1.1 кг/литр (готовой к применению смеси).

**Соотношение смешивания** Основа - 2 части по объему Tikkurila Temafloor 220W Primer, код 008 4360  
Отвердитель - 1 часть по объему, код 008 4370

**Жизнеспособность** Ок. 30 минут после смешивания компонентов и при выливании на подложку.

**Практический расход** Средний расход на бетонный пол: 6 - 10 м<sup>2</sup>/л.  
Практический расход зависит от шероховатости и пористости обрабатываемой поверхности, а также метода нанесения.

**Время высыхания (при +23°)** Поверхность сухая «от пыли» спустя 6 часов;  
Следующий слой можно наносить через 9 часов - 3 суток;  
Заданный уровень прочности достигается через 7 суток.  
При более низкой температуре отверждение замедляется.

**Способ нанесения** Резиновый шпатель, валик.

**Разбавитель** Растворитель 1031

**Очистка инструментов** Растворитель 1031

**Внешний вид** Высокоглянцевый.

**Цвет** Желтоватый

**ЛОС** ЛОС 2004/42/ЕС (cat A/j) 500 г/л (2010)  
Темафлор 220В Праймер: max. ЛОС < 500 г/л

**Тара** 20,0 L

# Temafloor 220W Primer

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

**Подготовка поверхности** Поверхность очистить от пыли, грязи и химических загрязнений моющим средством перед шлифованием. Удалить старый слой непрочно держащейся краски шлифованием или вакуумной пескоструйной обработкой. Очистить выбоины, удалив непрочно держащийся материал и пыль. Раскрыть трещины, например, абразивным инструментом. Удалить осыпающиеся материалы и пыль. После предварительной механической обработки тщательно удалить весь осыпающийся материал и пыль с помощью пылесоса. Подложка должна иметь предел прочности на разрыв более 1,5 МПа.  
В случае использования цементной стяжки, необходимо проверить совместимость покрытия с материалом выравнивающей стяжки.

**Условия при нанесении** Относительная влажность бетона не должна превышать 97%. Остаточная влажность подложки не должна превышать 4% по массе. При нанесении и отверждении температура окружающего воздуха, бетонной поверхности и краски не должна опускаться ниже + 15°C. Относительная влажность воздуха должна быть ниже 80%.

**Смешивание компонентов** Перемешать основу и отвердитель отдельно. Добавить отвердитель к основе в правильном соотношении и тщательно перемешать, используя ручную низкооборотную дрель с мешалкой (время смешивания не менее 2 минут). Внимание! Плохое перемешивание или неправильное соотношение могут привести к неравномерному отверждению, ухудшению свойств покрытия и неудовлетворительному конечному результату.

**Грунтование** Для грунтования использовать эпоксидный лак Tikkurila Temafloor 220W Primer, разбавленный на 30 - 50 % растворителем 1031. Готовую смесь нанести на пол в количестве необходимом для полного насыщения бетонной поверхности. При необходимости повторить грунтование через 9 часов, чтобы получить нелипкую, непористую поверхность. Пористый грунтовочный слой может привести к образованию отверстий и пузырьков воздуха в готовом покрытии.

**Исправление неровностей** Выбоины и трещины следует заполнить смесью неразбавленного эпоксидного лака Tikkurila Temafloor 220W Primer и сухого, чистого песка с фракцией зерна 0,1-0,6 мм. Соотношение смешивания: 1 часть по объему лака на 1-2 частей песка. Выровненные места отшлифовать до уровня окружающего пола перед нанесением финишного покрытия.  
Внимание! Бетонную поверхность нужно загрунтовать перед выравниванием.

## ОХРАНА ТРУДА

Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить у специалистов Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.