



TIKKURILA

VALTTI COLOR SATIN

ВАЛТТИ КОЛОР САТИН

ТИП	Слегка желеобразный лессирующий антисептик на основе таллового и льняного масел.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Применяется для обработки наружных стен, дверей, заборов, садовой мебели и др. необработанных или обработанных ранее антисептиком деревянных конструкций.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Наружные бревенчатые, пиленые и строганные деревянные поверхности, разного рода деревянные плиты, а также пропитанная под давлением древесина. Не применять для обработки горизонтальных поверхностей, подвергающихся усиленному воздействию воды (открытые террасы, перила). Не применять для обработки внутри теплиц. Не применять не по назначению или не в соответствии с инструкцией по применению. Придающий деревянной поверхности сатиновый блеск после нанесения 1-2 тонких слоев. Защищает древесину от атмосферной нагрузки, замедляя воздействие влаги, УФ-излучения солнца, грибков гнили, плесени и синевы.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



TIKKURILA

СПЕЦИФИКАЦИЯ 13.07.2020

VALTTI COLOR SATIN

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

База	EC BASE
Цвет	Бесцветный (База EC). Колеруется по каталогу Tikkurila «Valtti». Все цвета можно смешивать друг с другом или осветлять бесцветным антисептиком Tikkurila «Valtti Color Satin». Для колеровки воспользуйтесь компьютерной колеровкой Tikkurila. Во избежание различий в оттенке используйте антисептик одной партии. При окраске поверхности большой площади рекомендуется смешать необходимое количество антисептика в одной емкости, чтобы обеспечить равномерный оттенок. Окончательный цвет покрытия зависит от породы и первоначального цвета древесины, а также от количества слоев. Антисептик использовать только в колерованном виде!
Блеск	Полуматовая.
Расход	На пиленую поверхность 4-8 м ² /л. На строганую поверхность и бревна 8-12 м ² /л. На расход влияют впитывающая способность древесины и толщина слоя антисептика.
Фасовка	0,9 л, 2,7 л, 9 л, 18 л 0,9 л, 2,7 л, 9 л и 18 л.
Разбавитель	Грунтовка Valtti Primer.
Способ нанесения	Наносится кистью, распылением (рекомендуется дополнительное выравнивание слоя кистью), погружением.
Время высыхания (при 20±2°C и относительной влажности 65±5 %)	Поверхность считается высохшей до отлипа через 4-8 часов. Следующий слой можно наносить через сутки.
Плотность (кг/л)	Ок. 0,9 кг/л.
Сухой остаток по объему (%)	30

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

VALTTI COLOR SATIN

Хранение и транспортировка

В плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5°C, предохраняя от воздействия влаги, тепла и прямых солнечных лучей. После вскрытия использовать в течение сезона. В неплотно закрытой или неполной таре свойства продукта могут изменяться. Выдерживает транспортировку при низких температурах.

VALTTI COLOR SATIN

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Обрабатываемая древесина должна быть сухой (влажность ниже 18%). Во время нанесения и высыхания антисептика температура воздуха должна быть выше +5 °С, а относительная влажность воздуха менее 80 %.

Предварительная подготовка

Необработанные поверхности:

Очистить поверхность от грязи, пыли и посторонних включений стальной или жесткой щеткой. Заплесневелые поверхности промыть гипохлоритным составом "Хомеенпойсто", согласно инструкции по применению. Древесину загрунтовать в наиболее ранней стадии строительства грунтовочным антисептиком Valti Primer. Защищать растения от брызг грунтовки и антисептика.

Обработанные ранее антисептиком поверхности:

Удалить посторонние включения скребком или стальной щеткой. Очистить поверхность и промыть ее составом "Хомеенпойсто". В случае, если от предыдущей обработки лессирующим антисептиком на поверхности осталась шелушащаяся пленка, ее удалить. Защитить растения от брызг антисептика.

Окраска

Антисептик тщательно перемешать перед применением. Переждать некоторое время для восстановления тиксотропности, облегчающей нанесение.

Нанести ровный, тонкий слой кистью, щеткой или распылением. При нанесении распылением рекомендуется произвести дополнительное выравнивание слоя кистью. Перед началом работ рекомендуется попробовать антисептик на небольшом участке поверхности. На новые деревянные поверхности наносить 1-2 слоя. Первый слой можно наносить после впитывания грунтовки. При нанесении антисептика в 2 слоя, для первого слоя "Валтти Колор Сатин" развести на 20-30% грунтовкой Valti Primer. Второй слой нанести через сутки неразбавленным "Валтти Колор Сатином". Торцевые концы досок обрабатывать особенно тщательно, чтобы антисептик впитывался в древесину в большом количестве. Обрабатывать пиленые поверхности двумя слоями антисептика, а строганные и гладкие бревенчатые поверхности – одним или двумя тонкими слоями.

Нанесение в 2 слоя дает более интенсивный цвет. Рекомендуется применять только колерованный "Валтти Колор Сатин". На окончательный цвет влияют количество слоев, впитывающая способность древесины, цвет подложки, способ нанесения и степень разбавления. Во избежание разницы в оттенке, для обработки сплошной поверхности смешать в одном сосуде достаточное количество колерованного антисептика.

При обработке бревенчатых поверхностей необходимо избегать образования толстого, лакообразного слоя. Следить за состоянием покрытия постоянно. Срок службы антисептика в среднем ок.5 лет, в зависимости от атмосферных воздействий и типа подложки.

Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть Уайт-спиритом 1050 или мощным средством Tikkurila «Penssellipesu».



VALTTI COLOR SATIN

Эксплуатация поверхности

В нормальных условиях свежее окрашенное покрытие достигает своей окончательной твердости и износостойкости в течение четырех недель после окраски. В данный период поверхность можно очищать легкой очисткой мягкой щеткой или влажной тряпкой.

Загрязненную поверхность можно очищать мощным раствором "Хуолтопесу" (1 часть "Хуолтопесу" на 10 частей воды) не ранее чем через месяц. Особенно загрязненные поверхности можно очищать сильным раствором (1 часть "Хуолтопесу" на 1 часть воды). После очистки промыть поверхность чистой водой и дать высохнуть.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.