



TIKKURILA

VARMA

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГРУНТОВКА ДЛЯ КРАСОК И ОБОЕВ

ТИП	Акриловая грунтовка с хорошими адгезионными свойствами. Особенно подходит для использования под обои.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	Внутренние стены и потолки, когда требуется хорошая адгезия от грунтовки, особенно поверхности стен, которые нужно клеивать обоями.
ОБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ	Для грунтования поверхностей из гипса, бетона, шпатлевки, гипса, ДСП и древесноволокнистых плит. Особенно рекомендуется использовать в качестве грунтовки для внутренних красок Harmony, Joker, Remontti-Ässä и Lumi. Подходит для новых и ранее окрашенных поверхностей. Грунтовка Varma обладает хорошей адгезией к оцинкованным поверхностям.



Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

VARMA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет	Светлые оттенки можно заколеровать в цвета Тиккурила. Точность цветопередачи может отличаться от образца.
Время высыхания	На отлив грунтовка высыхает через 30 минут. Повторное покрытие можно наносить через 2-4 часа. Обои можно будет клеить на следующий день.
Плотность (кг/л)	Прибл. 1,4 кг/л, ISO 2811.
Химическая стойкость	Устойчив к чистящим химикатам и слабым растворителям, таким как уайт-спирит.
Стойкость к мокрому истиранию	SFS-EN 13300 class II, ISO 11998.
Термостойкость	85°C, ISO 4211-3.
Сухой остаток по объему (%)	35

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.



VARMA

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, иметь температуру не ниже + 5 °С и относительную влажность воздуха не выше 80%.

Предварительная подготовка

Неокрашенные поверхности:

Очистите поверхности, удалив грязь и пыль. При необходимости заполните поверхности подходящей шпатлевкой Presto, Euro Filler или Euro Filler Light и отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль.

Ранее окрашенные поверхности:

Вымыть ранее окрашенные поверхности чистящим средством Seinäpesu. Заполните трещины и отверстия подходящей шпатлевкой Presto, Euro Filler или Euro Filler Light и отшлифуйте высохшую поверхность. Удалите шлифовальную пыль.

Окраска

Перед использованием хорошо перемешайте грунтовку Varma и при необходимости разбавьте водой. Нанести 1-2 слоя валиком или распылителем.

Рекомендуемые финишные краски - Harmony, Joker или Remontti-Ässä.

Эксплуатация поверхности

При необходимости прикл. не ранее чем через 1 месяц после обработки поверхности.

Очистите поверхности хорошо отжатой влажной мягкой губкой или протирочной тканью и нейтральным (рН 6–8) моющим раствором. При смешивании раствора для стирки соблюдайте инструкции по разбавлению, предоставленные производителем мощного средства. После очистки поверхность не должна оставаться влажной.

После обработки поверхности необходимо осторожно обращаться с поверхностями в течение нескольких недель, так как продукт достигнет своей окончательной твердости и стойкости примерно через месяц при нормальных условиях. Если поверхности необходимо очистить вскоре после отделки, слегка протрите их влажной салфеткой.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.